

STÅLREGELSKIVA 37

PRODUKT

Tillverkad av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Isolering av ytterväggar, mellanväggar, lägenhetsskiljande väggar med stålregelstomme.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	Euroklass A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Densitet	Ca 30 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m ² /Paket	m ² /Pall
	1200 x 605 x 35	88105	12	20	8,71	174,24
	1200 x 605 x 45	88093	12	16	8,71	139,39
	1200 x 605 x 70	88094	8	16	5,81	92,93
	1200 x 605 x 95	88095	6	20	4,36	87,12
	1200 x 605 x 120	88096	5	20	3,63	72,6
	1200 x 605 x 145	88101	4	20	2,9	58,08
	1200 x 605 x 170	88091	3	20	2,18	43,56
	1200 x 605 x 195	88092	3	20	2,18	43,56
	1200 x 455 x 35	88104	12	25	6,55	163,8
	1200 x 455 x 45	88097	12	20	6,55	131,04
	1200 x 455 x 70	88098	8	20	4,37	87,36
	1200 x 455 x 95	88099	6	25	3,28	81,9
	1200 x 455 x 120	88100	5	25	2,73	68,25
	1200 x 455 x 145	88102	4	25	2,18	54,6
	1200 x 455 x 170	88107	3	25	1,63	40,95
	1200 x 455 x 195	88103	3	25	1,63	40,95
	1200 x 605 x 45	88093	12	16	8,71	139,39
	1200 x 605 x 70	88094	8	16	5,81	92,93
	1200 x 605 x 95	88123	6	16	4,36	69,7
	1200 x 605 x 120	88125	5	16	3,63	58,08
	1200 x 605 x 145	88101	4	20	2,9	58,08
	1200 x 605 x 170	88091	3	20	2,18	43,56
	1200 x 605 x 195	88092	3	20	2,18	43,56
	1200 x 455 x 45	88122	12	15	6,55	98,28
	1200 x 455 x 70	88098	8	20	4,37	87,36
	1200 x 455 x 95	88124	6	20	3,28	65,52
	1200 x 455 x 120	88126	5	20	2,73	54,6
	1200 x 455 x 145	88102	4	25	2,18	54,6
	1200 x 455 x 170	88107	3	25	1,63	40,95
	1200 x 455 x 195	88103	3	25	1,63	40,95

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.