

Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg

November 2016

Produktbeskrivning

Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg är en unik vattenburen helmatt polyuretan förstärkt snickerifärg med extremt bra utflytning, som är avsedd för målning inomhus på dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvätttålig och tålig mot mekanisk påfrestningar samt att färgfilmen inte gulnar med åldern.

Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Original Häftgrund. Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målarvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg.

Grundstrykning med Original Häftgrund, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Ambiance Superfinish Helmatt Snickerifärg, för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex/Polyuretan
Glans: Helmatt 5
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 10 m²/lit
Förpackning: 1 och 2,5 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 99g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.