



## Datablad

# RAW BÄTTRINGSFÄRG

## För reparation av RAW-dörrar och -fönster

Vitt, halvblankt topplack för trä och metall

Vattenburen uretanalkydbaserat topplack för möbler, inomhus och utomhus.

Yta: Halvblank.

- NCS S 0502-Y
- NCS S 0500-N



Användningsområden: RAW Inner- eller ytterdörrar, fönster och övriga snickeri produkter

Rekommenderat underlag: Metall, trä

Fasta ämnen: Cirka 40 % per volym

Praktisk spridningsmängd: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Glans (60°) Halvblank

Färgförtunning Vatten

Densitet Cirka 1,3 g/ml

Förvaring Får inte frysa

EU-gränsvärde för flyktiga organiska föreningar (VOC) (kat A/d): 130 g/l Produktens VOC: max. 130 g/l

## Bruksanvisning:

Preparering av yta

Rengör nya ytor från damm och smuts. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt. Gör hårda eller blanka ytor mattare genom att slipa dem och därefter avlägsna dammet. Jämna ut eventuella ojämnheter i ytan med snickerispackel.

Grundmåling

Rått virke, träfiberskivor och byggskivor samt galvaniserade metallytor grundmålas med lämplig primer för vidhäftning. Rostfria stålytor samt aluminium- och kopparytor grundmålas med lämplig grundfärg.

Appliceringsmetod

Lackpensel, mohairroller, målardyna, färgspruta

Användning

Rör om/skaka noga före användning. Applicera färgen en eller två gånger med en lackpensel, mohairroller, målardyna eller färgspruta. Vid målning av en slät yta, t.ex. en slät dörr, kan märken efter en ruller jämnas ut med målardyna eller med lackpensel. Lämplig storlek på luftfritt munstycke för sprutning är 0,011–0,013".

Användningsvillkor

Ytan som ska behandlas måste vara torr. Under applicerings- och torkningsperioden ska temperaturen i den omgivande luften, ytan och produkten vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Torkningen går snabbare i låg luftfuktighet och/eller när temperaturen är över +21 °C. Appliceringen blir enklare om luften fuktas och/eller om temperaturen sänks i arbetsutrymmet. Ventilation efter målning kommer att påskynda torkningen.

Förtunning

Späd produkten 5–15 % per volym med vatten där så krävs.

Torktid

+23 °C/50 % RH (dammfri = 1 h/övermålningsbar = 8 h/grundligt torr = 2–3 dagar) Torkprocessen är långsammare i kalla och/eller fuktiga förhållanden. Produkten får sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden efter cirka 1 månad.

Rengöring

Varmt vatten och borst rengöring. Tvätta utrustningen omedelbart efter användning.

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder - Se säkerhetsdatabladet.

Produktnr	EAN-kod	Svenska	Engelska	Colour/Färg
9782317	5715406522593	RAW FÖRBÄTTRINGSFÄRG VITT 20ML	RAW TOUCH UP PAINT WHITE 20ML	NCS S0502-Y
9782319	5715406522616	RAW FÖRBÄTTRINGSFÄRG VITT 20ML	RAW TOUCH UP PAINT WHITE 20ML	NCS S0500-Y

## DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info