



MONTAGELIM INNE 300 ML



EAN: 7340009514577 / Prod. No. 900230225

VATTENBASERAT FTALATFRITT ALLROUND SNABBHÄRDANDE MONTERINGSLIM

Montagelim Inne är ett extra starkt och snabbt vattenbaserat ftalatfritt montagelim för användning inne.

Används för montering av trä, panel, gipsplattor, lister, kakel, glas, isoleringsmaterial m.m. på sugande underlag.

Limmar trä, betong, tegel, glas samt många metaller och många plasttyper. Minst en av ytorna skall vara sugande eller porös.

FYSISKA / KEMISKA DATA:

Lim:

Typ:	Vattenbaserat dispersionslim
Färg:	Vit
Konsistens:	Pastöst, tixotropiskt
Torrhalt:	ca. 70 %
Densitet:	ca. 1,23 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat lim:

Färg:	Vit
Beständighet:	Temperatur: ca. -10 °C till +70 °C, beroende av styrkekrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan reduceras vid ökad temperatur).

Vatten:	Tål moderat fukt dock inte konstant påverkan.
---------	---



BRUKSANVISNING

Förberedning av material: Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, spån och andra lösa partiklar. Yttemperaturen skall vara mellan +5°C och + 30 °C.

Då det kan förekomma variationer även i de enklaste materialen, bör man alltid göra vidhäftningsprov, innan man sätter igång med att använda produkten.

Användningstemperatur:

ca. 5°C - 30 °C

Applicering:

Patronens topp skärs av med en vass kniv, varefter själva fogspetsen skärs till med ett snett snitt som är lite mindre än fogens bredd. Limmets appliceras med hand eller trycklufts pistol

Montagelim Inne applicera i limsträngar på underlaget eller materialet i ett avstånd av ca 20cm på lätta material och ca 10 cm på tyngre material.

Monteringstid:

0 - 10 minuter, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Förbrukning:

2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Montering:

Ytorna trycks samman omedelbart med ett kraftigt tryck, ev. med hjälp av en rulle eller en hammare och kloss. Ytorna kan justeras under 5-10 minuter. Efter justering skall ytorna pressas samman igen i minst 5 sek. Limsträngerna ska vara mellan 1mm och 3 mm beroende på ytan som limmas.

Vid uppsättning av stora och tunga plattor, eller i samband med speciella monteringar, kan det vara nödvändigt att kortvarigt sätta stämp på materialet eller använda särskilda monterings metoder. Montagelim Inne ska inte användas i bärande konstruktioner eller limning på golv.

Genomhärddar på 1-2 dygn, beroende på material och limningens karaktär samt limmets tjocklek.

Rengöring:

Verktyg rengörs - och lim tas bort – med Dana Wipes eller acetone. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt eller med acetone. Händer och hud rengörs med Dana Wipes 915 eller tvättas med vatten och tvål.

SÄKERHET

För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.