

## UPPFYLLNAD

### RAW EPS-Betong

Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. EPS-Betong är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme.

#### Arbetsbeskrivning

##### Förarbete

Betong (ålder >28 dygn), lättbetong, klinker, avjämningsmassor förbehandlas med RAW Primer enligt anvisningar.

Vid underlag av icke homogena underlag, trä, ej kapillärbrytande material läggs en plastfolie ut innan gjutningen påbörjas.

Består underlaget av kapillärbrytande singel eller makadam behövs ingen förbehandling.

##### Med vidhäftning:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med RAW Primer.

För bästa resultat ska temperaturen i arbetslokalen vara 10–25 °C. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte understiga 10 °C.

Väg av golvet och markera EPS-Betongens slutliga höjd. Vid behov, använd väl fixerade avdragsbanor att stocka av ytan mot.

##### Utan vidhäftning:

Plastfolie läggs ut över hela golvytan och viks upp mot väggar, rörgenomföringar och andra anslutningspunkter. Se till att inga luftfickor kan uppstå under plastfolien.

Vid gjutning direkt på mark bör skiktet av EPS-betong vara minst 150 mm.

##### Blandning

Manuell blandning: Produkten blandas enklast i en blandningstunna om cirka 70 liter. Häll först vatten i tunnan och blanda halva säcken. Tillsätt därefter resterande material. Blanda till en homogen massa med en lyftande omrörare som förs upp och ner upprepade gånger under blandningen. Rent dricksvatten ska alltid användas.

Maskinell blandning: Produkten blandas med lämplig spackelpump med kontinuerlig blandning eller med planblandare och brukspump som kan hyras av RAW. Slanglängd 20–40 m ska användas. Före pumpning av EPS-Betong ska 5–10 liter kalksluring pumpas genom slangen. Rent dricksvatten ska alltid användas vid blandning.

Vid maximal vatteninblandning ska utbredningsmått mätt enligt SS-EN 12350–5:2009 inte överstiga 415 mm. Gjutning

Blanda, fördela och dra av EPS-Betongen till rätt höjd. Bearbeta ytan med en sloda, svärd eller annat lämpligt verktyg till en plan och slät yta. Vid pumpning kan en volymökning (<10 %) ske efter utläggningen, beroende på cellplastkulornas komprimering.

Volymökningen avstannar normalt inom 8 timmar.

##### Efterbehandling

För golv i bostadsmiljö ska EPS-Betong beläggas med minst 20 mm avjämningsmassa eller minst 30 mm golvbruk från RAW.

Båda varianterna ska armeras med RAW Golvnät. Det ger ett stabilt underlag för de flesta golvtyper. För övriga typer av lokaler, kontakta RAW.

##### Eventuell golvvärme ska placeras i avjämningsmassan, inte i EPS-Betongen.

Avjämningsmassa eller golvbruk kan appliceras när EPS-Betongen är yttorr, normalt efter cirka 12 timmar. Avjämningsmassa eller diffusionsspärr bör vara applicerad inom 72 timmar efter gjutning. Primning innan avjämning behöver normalt bara ske då ytan på EPS-Betongen utsatts för mekaniskt slitage.

#### Teknisk data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Bindemedel                             | Cement                      |
| Ballast                                | EPS-kulor                   |
| Tryckhållfasthet (28 dygn)             | >3,0 MPa                    |
| Vattenmängd                            | 5,0-6,0 l vatten/ 50 l säck |
| Densitet härdat material               | Ca 480 kg/m <sup>3</sup>    |
| Skikt tjocklek                         | 20-500 mm                   |
| Minsta skikt tjocklek inkl. pågjutning | 50 mm                       |
| Bearbetningsbar                        | Ca 1 h                      |

#### Förpackning

Produkten levereras i 17 kg säck.

#### Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*RAW kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför RAWs ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.raw-products.info](http://www.raw-products.info)*

RAW A/S - Denmark – 24-01-2019