

Nordsjö Tinova

Excellent Exterior



Nordsjö Tinova Excellent Exterior är en Täcklasyr. Som är en täckande akrylat/alkyd färg som framhäver ytans trästruktur. Om färgen appliceras och underhålls enligt anvisningar för nytt/obehandlat trä kan NordsjöTinova Excellent Exterior skydda mot väder och vind i upp till 14 år.

Nordsjö Tinova Excellent Exterior kan med fördel användas på industriellt grundmålad och mellanstrukna utvändiga panelbrödor behandlade enligt CMP regelverk.

Behandling:

Underlaget ska vara fast, torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort från fett, smuts och påväxt med avsett tvättmedel. Trärena hyvlade ytor ska ruggas upp med ett sandpapper och vassa kanter rundas av.

Nytt/obehandlat trä:

Impregnera först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR. Grundmåla 1 gång med Nordsjö Tinova Primer Exterior och färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.

Tidigare behandlat trä:

Målade/laserade ytor tvättas och eftersköjls med avsett tvättmedel. Löst sittande färg och gråtrå skrapas/slipas bort. Blanka/hårda ytor mattslipas.

Trärena ytor impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR och grundmålas 1 gång med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Färdig målas sist 2 gånger med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.

Industriellt grund och mellanstrukna paneler:

Grundmålad panel färdig målas 2 ggr med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.

Grundmålad och mellanstrukna panel färdig målas 1-2 ggr med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.

Övrigt

Måla inte i direkt solsken, under +5 °C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Vid lägre temperatur än 23 °C samt vid högre luftfuktighet än 50% förlängs torktiden. Rör om noga i burken.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat/alkyd

Glans: 25

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel, roller, spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BC, 334 Red, 337 Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d)130g/l Innehåller Max 20g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Rev. april 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.