

# JACKON Produktdatablad

## Jackofoam® 300 Källarväggsskiva

Jackon©06-2021

### Produktbeskrivning

Jackofoam® Källarväggsskiva är en skiva av Jackofoam® 300 (XPS). Skivan har bra isolerförmåga. Skivan har frästa spår på åda sidorna. Spåren på sidan med fiberduken är för dränering och spåren på baksidan utgör luftning mot väggen.

### Användningsområde

För dränering och isolering av källarvägg. Används vid högre belastning. Spårad på båda sidorna, med eller utan fiberduk.

### Färger

Lila

### Ytbehandling

Fiberduk

### Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	JF300	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet:	EN 826	kN/m <sup>2</sup>	300
	E-modul, korttid		MPa	12
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m <sup>2</sup>		140
Deklarerad (D) / dimensionerande (d) värmekonduktivitet ( $\lambda_D$ utanpå vägg mot grunden)	EN 10456	W/mK		0,034-0,039
Fiberduk (pålimmad/lös)				N2
Vattenabsorption, nedsänkt	EN 12087	Vol%		≤ 0,7
Kapillaritet		-		ingen
Längdutvidgningskoefficient		10 <sup>-6</sup> m/m°C		70
Max. temperatur		°C		75
Brandegenskaper (klass)	EN 13501-1	-		F

### Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvars.



### Transport och lagring

Produkten är ej klassificerad som farligt gods. Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

### Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

### Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

EPD finns, produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

### Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdad av ackrediterade kontrollorgan: Det finns ingen produktdokumentation utfärdad av ackrediterade kontrollorgan för denna produkt.

Europeisk standard: XPS-isolerskiva är CE-märkt, standard nr EN 13163.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc. Gemensamt tekniskt system för att deklarerat byggisolering EN 13172.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde  
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

