



Prestandadeklaration



Produkt: Syrafast (A4) TFT Jettingskruv (träskruv)

Artikelnr: 6703520 - 67060150

Användningsområde: Syrafast TFT Jettingskruv är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer

Tillverkare: Västsvensk Byggskruv AB
 Vävlagargatan 5
 507 30 Brämhult
 tel: 033-230303 fax: 033-230823

Syrafast TFT Jettingskruv är typprovad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592 Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.
 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde eller klass/diameter					Provningsrapport/ Bedömning
	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	
Karakteristiskt Flytmoment ($M_{y,k}$) Nmm	1900	1700	1700	2200	2900	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Utdragning ($f_{ax,k}$) N/mm ² i trä med klass C24 eller lägre	15,5	18,4	20,3	18,8	22,2	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Huvud-genomdrag ($f_{head,k}$) N/mm ² i trä med klass C24, eller lägre	19,9	21,4	20,3	18,9	21,5	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Draghållfasthet ($f_{tens,k}$) N/mm ²	549	634	626	605	610	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment) I trä med klass C24, eller lägre	2,3	1,8	1,7	1,6	2,0	SP PX24282, 2013-05-06
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Rostfritt stål A4 Klimatklass för detta material är inte definierat i EN 1995-1-1					SP3P03969, 2013-05-15

Fredrik Hansson
 Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2013-05-22