

B-I-N Kvist - Isoleringsgrund



Produktbeskrivning Zinsser B-I-N är en snabbtorkande vitpigmenterad shellackbaserad grundfärg avsedd för både inomhus och utomhus applicering. Den har en överlägsen vidhäftningsförmåga även på blanka ytor så som glaserat kakel, lackade ytor, PVC, metallrör och porslin mm. Isolerar kvistar från att blöda in i täckfärgen. Zinsser B-I-N förseglar även odör, brand, rök, sot, nikotin, graffiti. Kan även appliceras under fryspunkten. Övermålningsbar efter 45 minuter.

Teknisk data	Ytfinish	Matt
	Kulör	Vit
	Lukt	Antiseptisk
	Brandfarlig	Mycket brandfarlig
	Viskositet	Lätflyktig till trögflytande
	VOC-halt	480 g/l
	Kategori	A/i
	EU-gränsvärde	500 g/l (2010)
	Torktider	vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet
	Dammtorr	15 minuter

Övermålningsbar	45 minuter
Försegling av fläckar	45 minuter
Full vidhäftning	1-3 dagar

Täckning Teoretisk täckförmåga 12 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

B-I-N Kvist - Isoleringsgrund

Användningsområde

	<p>Rekommenderas för applicering inomhus för tak, väggar, dörrar, lister, möbler och andra ytor som kan målas. Utomhusapplicering är begränsat till fläckvis målning. Kan användas till att försegla vatten, fett, rost, rök, asfalt, graffiti och många andra typer av fläckar.</p>
Inomhus	<p>Nya eller tidigare målade gipsskivor, härdad betongfärg, trä, metall, vinyl, PVC, glasfiber, betongblock, tegel. Stoppar och blockerar lukt och fläckar från vatten och brand, fett, rost, asfalt, krita, läppstift, graffiti, märkpenor, kvistar, kåda och tanniner mm.</p>
Utomhus	<p>Punktmåla kvistar och kåda innan applicering med en vatten- eller alkydbaserad grundfärg görs.</p>
Försegling	<p>B-I-N förseglar omålade och porösa ytor så att täckfärgen får bättre täckning. Den fyller ut och binder träfibrer och ger en slät, förseglad yta med "emaljskydd" så färre lager täckfärg behöver appliceras. Notera att mycket porösa ytor kan kräva ett andra lager B-I-N.</p>
Fläckförsegling	<p>B-I-N är den ultimata inomhus fläckförseglaren. Ett lager räcker för att försegla fläckar från vatten, nikotin, bläck, graffiti, krita, märkpena, rost och rökfläckar och hindrar att de tränger igenom täckfärgen. Vissa fläckar kräver att ytterligare ett lager appliceras. Rekommenderas för att försegla brand och rökskador. B-I-N förseglar rökfläckar och brandlukter. Den förseglar även urin och djurdofter.</p>
Blanka ytor	<p>Blank emaljfärg och klarlack, kakel, panel och metallytor kan grundmålas utan att behöva slipas och mattas ner.</p>
Över tapet	<p>B-I-N kan användas innan målning av tidigare tapetserade ytor för att dölja mönster och mörka färger.</p>
Förberedelser	<p>Ytan skall vara ren och torr och fri från damm, smuts, olja, fett, vax, mögel, tapetlim eller andra föroreningar som påverkar vidhäftningen. Använd rengöringsmedel av god kvalitet lämpat för underlaget. Ta bort eventuella färgflagor från ytan. Slipa träytor med 80 eller 100 korns slippapper för att avlägsna lösa träfibrer, gäller både ute som inne. Försänk spikhuvuden och fyll igen hål och sprickor med spackel. Avlägsna mögel med mögeltvätt eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.</p>
Applicering	<p>Applicera när luft- och yttemperaturen är mellan -18°C och 32°C och den relativa luftfuktigheten är under 70 %. Applicera inte B-I-N om yttemperaturen är inom 15 % av dagpunkten. Fuktigheten i ytan skall inte överstiga 12 %. Skaka och rör om innan användning. Avlägsna alla antändningskällor. I de flesta fall räcker ett lager för att grundmåla de flesta ytor, om ytan är mycket porös kan ett andra lager appliceras. För bästa resultat grundmåla hela ytan med B-I-N innan Färdigstrykning. B-I-N skall inte förtunnas. Appliceras med pensel, roller eller målardyna i natur eller syntet material. Kan även sprayas.</p>

B-I-N Kvist - Isoleringsgrund

- Brytning** Tillsätt max 16 ml brytfärg till 1 liter B-I-N. En något längre torktid fås när brytfärg tillsätts.
- Spraya** Vid spray applicering kan B-I-N förtunnas med upp till 2% T-röd.
Luftlöst system: använd ett munstycke på 2,8 – 3,3 mm (0,011” – 0,013”) vid 55-83 bars tryck.
Konventionellt system: spraya med 3-4 bars tryck.
- Lagring** Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.
- Rengöring** Gör ren penslar och verktyg med alkohol (T-Röd). Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.
- Viktigt** Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala.
Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.
Rekommenderas inte för golv, altaner eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.
- Storlekar** Zinsser B-I-N finns i 1 liters, 3,75 liters, 10 liters samt en 400 ml sprayburks förpackning.

Artikel nr

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
1 liter	851012	6
3.75 liter	851013	2
10 liter	851020	1
400 ml Aerosol	851040	6

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.