



webertec membran och folielim

- Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Dispersionssystem
- Spricköverbyggande
- Flexibelt
- Lätt att applicera med roller eller pensel
- Går att spruta

Om produkten

webertec membran och folielim är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i massiva konstruktioner med keramiska plattor i i våtrum i bostäder och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Användningsområde

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

Underlag

Används tillsammans med webertec ångspärr.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvavjämning
- Golvqipsskiva
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Leca-bjälklag
- Puts
- Våtrumsskiva

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 90 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C. Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,0 kg/m ²
Vidhäftningsstyrka	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentäthet	Klass VTv, Klass VTg
Lagring	Förvaras svalt. Får ej utsättas för frost. Lagringstiden 12 månader.
Förpackning	Burk 15 kg Burk 5 kg Burk 2 kg

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200790861	webertec membran och folielim, 2 kg hink
5200790862	webertec membran och folielim, 5 kg hink
5200790863	webertec membran och folielim, 15 kg hink

Blandning

Produkten är bruksfärdig i förpackningen

Användning

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber Våtrumssystem.

Observera

webertec membran och folielim fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. webertec membran och folielim ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.