



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX A 45

Reparations- och fallbyggnadsspackel

Allroundspackel


Med ARDURAPIDEFFEKT

Beläggingsbar efter 1 timme

Plastförstärkt

Mycket låga emissioner

Godkänd för elgolvärme



NÄR DU HAR
BRÄTTOM !!!



Reg. No. 97364

Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A 45 är ett reparations- och fall- byggnadsbruk för golv, vägg, tak. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar m m.
Endast för användning inomhus.

EGENSKAPER

ARDEX A 45 har ARDURAPIDEFFEKT dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX A 45 är mattläggningbar efter 1 timme. Med diffusionstäta tätskikt 24 timmar.

UNDERLAGET

ARDEX A45 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, spånskivor, keramiska plattor, klinker och golvqipsskiva. På träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas se produktblad för ARDEX E 25
Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan spacklingen påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med ARDEX P 51/P 3 enligt anvisningar i produktblad. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan spacklingen påbörjas. Vid täta beläggningar ska även under- konstruktionen vara uttorkad max 85% RF.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 5,5 liter vatten till 25 kg eller 2,75 liter till 12,5 kg.
ARDEX A 45. Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa.

Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar. På träbaserade underlag samt vid spackling utan topp-beläggning förstärks ARDEX A 45 alltid med tillsatsen ARDEX E 25.

Blandningsförhållande med ARDEX E 25:

1,75 liter ARDEX E 25 blandat med 4,6 liter vatten till 25 kg ARDEX A 45.

ARBETSSÄTT

ARDEX A 45 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. På icke sugande underlag som ska beläggas med en tät beläggning, ska ARDEX A 45, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 1,5 mm. ARDEX A 45 kan spacklas ned till nära 0 mm och läggas i lagtjocklekar upp till 50 mm på ytor mindre än 1,5 m² t ex vid fallbyggnad i badrum. På större ytor ska bruket blandas med ARDEX torskand, korn-storlek 0,8-1,2 mm, med ett blandningsförhållande på: 3 delar ARDEX A 45 till 1 del sand.

ARDEX SYSTEMLÖSNING

När ARDEX A 45 används i kombination med Primer P 3 som också är EMICODE EC 1 klassad uppnås optimala förutsättningar för en miljövänlig och luktfri konstruktion med praktiskt taget inga emissioner.

OBSERVERA

ARDEX A 45 kan inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande	5,5 liter vatten till 25 kg pulver 2,75 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar	1 del vatten till 3,25 delar pulver
Densitet	1,4 kg/liter
Densitet (blandad)	ca 1,9 kg/liter
Materialförbrukning	ca 1,6 kg pulver/m ² /mm
Bearbetningstid	ca 15 minuter (20°C)
Gångbar	ca 1 timmar (20°C)
Beläggningbar (matta)	ca 1 timme (20°C)
Beläggningbar S1-K/P 2 D	ca 24 timmar (20°C)
Tryckhållfasthet	1 dygn: 25 N/mm ² 7 dygn: 30 N/mm ² 28 dygn: 45 N/mm ²
Böjdraghållfasthet	1 dygn: 5 N/mm ² 7 dygn: 8 N/mm ² 28 dygn: 10 N/mm ²
Rullande stolshjul	Ja
Godkänd för elgolvvärme	Ja
Emballage	Säckar á 12,5 och 25 kg
Lagring	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
Artikelnummer:	12,5 kg: 45212 25 kg: 45225
EAN-nummer:	12,5 kg: 5703193452124 25 kg: 5703193452254