




A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® HusFix

UNIVERSELLENT CEMENTBASERAT LAGNINGSBruk FÖR HÅL, SPRICKOR OCH HELSPACKLING AV VÄGGYTOR.



PRODUKTBEskrivNING

Cementbaserat lagningspackel med fyllkapacitet 1-30 mm/lager för lagning av små och stora hål samt skarv- och bredspackling. Behöver inte övermålas. Produkten kan blandas med olika mängd av vatten, från mindre mängd vid lagning av hål och stora skador, till mer vatten för en konsistens som går att rolla upp på väggen. Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte, kan skruvas och spikas direkt i spacklet.

ANVÄNDNING

- Bredspackling med 1-30 mm skiktjocklek
- Lagning av små och stora hål upp till 120 mm/skikt
- Inom- och utomhus
- Bra vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Mycket bra fyllnadsförmåga
- Låg krymp även i tjocka skikt
- Bra väderbeständighet
- Kan övermålas
- Finkornig
- Möjligt att spika och skruva i spacklet
- Lättslipad

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad, med lättfiller		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	567817	1 kg PE-påse	7612895479194
	567816	3 kg PE-påse	7612895479170
	489520	10 kg papperspåse	7311980101070
Hållbarhet	▪ 10 kg: 12 månader ▪ 1 kg, 3 kg: 24 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och tørt (i oöppnad förpackning).		

Utseende / Färg

Mycket ljust grå

Densitet

Pulver 800 kg/m³, blandad produkt 1100 kg/m³

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande

- 10 kg pulver + ca. 3,4-3,5 l vatten
- 3 kg pulver + ca. 1-1,35 l vatten
- 1 kg pulver + ca. 0,35 l vatten

Förbrukning

Ca 1.0 kg/m²/mm

Skikt tjocklek

Bredspackling 1-30 mm
Mindre reparationer upp 120 mm/skikt

Omgivande lufttemperatur

+5 °C ... +30 °C

Brukstid

ca. 8 timmar vid +20°C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Obs! Innan tapetsering och målning på Casco® HusFix bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd-/oljebaserade färger.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt avlagnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte primas.

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av Casco® HusFix. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

BLANDNING

4 volymdelar Casco® HusFix blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® HusFix till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp (600 rpm rekommenderas). Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas. Casco® HusFix kan blandas med en flexibel vattenmängd för att få en konsistens som passar olika applikationer. T ex vid hållagningar mindre vatten och vid rollning använd lite mera vatten

till önskad konsistens. För modellering eller forming etc. kan blandningsförhållandet vara ner till 2 volymdelar Casco® HusFix till 1 volymdel vatten.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med slät stålspackel, vid kakelmontering tandad spackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg och händer rengörs med varmt vatten efter användning innan massan torkat.

APPLICERING

Välj lämpligt verktyg, med tanke på storleken på reparationsområde eller limmad bräda, brädans struktur baksidan och substratytan.

Stryk ut Casco® HusFix mot underlaget med en slät stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (fingerstest) kan massan jämnas till med en fuktad skum-/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller spackel för att hålla materialet på plats. Rumstemperatur rekommenderas.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller

Produktblad

Casco® HusFix

April 2023, Version 07.02

021820201000000035

från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings-
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® HusFix

April 2023, Version 07.02
021820201000000035

CascoHusFix-sv-SECASCO-(04-2023)-7-2.pdf