



## Data sheet

# RAW YEP 530

## UNDERLAGSTÄCKNING med dubbel klisterkant

### Användningsområde

RAW YEP 530 kan monteras under pannor av tegel eller betong samt andra hårda takmaterial, där underlags-täckningen fungerar som vattenavledande skikt. På fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva kan RAW YEP 530 användas ner till 6° lutning.

### Transport och lagerhållning

RAW YEP 530 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall lagras stående på pall eller annat hårt underlag. Rullarna skall under transport skyddas mot UV-strålning och fuktighet.

### Materialbeskrivning


RAW YEP 530 består av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Ytan har en polypropenfilt som förstärker materialet och skyddar mot halkning. På långsidorna av RAW YEP 530 finns dubbla klisterkanter. Dessa klisterkanter medför att man inte behöver använda varm- eller kallasfalt vid överlappande infästning.

### Mekanisk infästning

RAW YEP 530 skall monteras med dold mekanisk infästning. Dold infästning innebär att alla spikar eller klammer måste täckas av överlappande våds klisterkant. Spikar eller klammer får ej synas. Använd varmförzinkad pappspik 20 x 2,8 mm eller rostfri klammer, minst 140/10 mm. Mekanisk infästning sker vinkelrätt mot underlaget. Spikning sker i sicksack-mönster centrummått 60 mm. Klamring sker i två parallella rader.

- RAW YEP 530 skall förvaras stående och ej exponeras för sol och regn.
- Vid temperaturer under +5°C skall rullar för lagras minst 1 dygn i varmlager innan monteringen.
- Materialet får ej kombineras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt.
- RAW YEP 530 skall monteras mot rent och torrt underlag.
- När RAW YEP 530 är monterad skall ytskiktet monteras snarast möjligt och helt täcka materialet. (Öppen exponering för UV-strålning i max 2 månader med ströläktsfixering).
- Åtgärda omedelbart ev. skador eller felaktiga infästningar med exempelvis takpappsklister.
- Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak.
- Enligt HUS AMA 18 21 rekommenderas ej HP530 under planplåt.

1 rulle = 1 x 25 meter = ca. 22,5 m<sup>2</sup> täckande  
530g / m<sup>2</sup> = 14 kg total

 23	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK raw-products.info/ce	
DOP_RAW_YEP530_T072023 EN 13859-1:2010 Vattenavledande skikt byggpapp	
Ytvikt	550gr/m <sup>2</sup>
Draghållfasthet LR/TR	406/295 N/50mm
Brottöjning LR/TR	29%/38%
Rivhållfasthet LR/TR	≥100N
Köldflexibilitet	Inga sprickor
Vattentäthet	Tät (Klass W1)
Brand	NPD
Beständighet efter åldring	
Vattentäthet	Tät
Draghållfasthet LR/TR	424 N/50mm
Brottöjning LR/TR	23%

## DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info



## Data sheet

# RAW YEP 530

## Roofing underlay with double adhesive edge

### Area of use

RAW YEP 530 can be installed under tiles of brick or concrete, as well as other hard roofing materials, where the underlayment functions as a water-repellent layer. On a solid and even surface of rough boards or plywood, RAW YEP 530 can be used for slopes as low as 6 degrees.

### Transport and Storage

RAW YEP 530 should be transported and stored in an upright position. The rolls should be stored upright on a pallet or other hard surface. During transport, the rolls should be protected from UV radiation and moisture.

### Material Description

RAW YEP 530 consists of a polyester backing, impregnated and coated with elastomeric asphalt (SBS). The surface has a polypropylene felt that reinforces the material and provides protection against slipping. On the long sides of RAW YEP 530, there are double adhesive edges. These adhesive edges eliminate the need for hot or cold asphalt during overlapping installation.


### Mechanical Fastening

RAW YEP 530 should be installed using concealed mechanical fastening. Concealed fastening means that all nails or staples must be covered by overlapping adhesive edges. Nails or staples should not be visible. Use hot-dip galvanized roofing nails, 20 x 2.8 mm, or stainless-steel staples, at least 140/10 mm. Mechanical fastening should be done perpendicular to the substrate. Nailing should follow a zigzag pattern with a center-to-center spacing of 60 mm. Stapling should be done in two parallel rows.

- RAW YEP 530 should be stored upright and protected from direct sunlight and rain.
- If temperatures are below +5°C, rolls should be stored in a warm storage area for at least 24 hours before installation.
- The material should not be combined with heat-welded surface layers.
- RAW YEP 530 should be installed on a clean and dry substrate.
- Once RAW YEP 530 is installed, the surface layer should be installed as soon as possible and fully cover the material. (Open exposure to UV radiation for a maximum of 2 months with temporary fixing).
- Immediately address any damage or incorrect fastenings using roofing felt adhesive, for example.
- Approved jointing materials include aging-resistant adhesive for roofing felt.
- According to HUS AMA 18 21, HP530 is not recommended for use under sheet metal roofing.

1 roll = 1 x 25 meters = approximately 22.5 m<sup>2</sup> of coverage

530 g/m<sup>2</sup> = 14 kg in total.

 23	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK <a href="http://raw-products.info/ce">raw-products.info/ce</a>	
DOP_RAW_YEP530_T072023 EN 13859-1:2010 Vattenavledande skikt byggpapp	
Ytvikt	550gr/m <sup>2</sup>
Draghållfasthet LR/TR	406/295 N/50mm
Brottöjning LR/TR	29%/38%
Rivhållfasthet LR/TR	≥100N
Köldflexibilitet	Inga sprickor
Vattentäthet	Tät (Klass W1)
Brand	NPD
Beständighet efter åldring	
Vattentäthet	Tät
Draghållfasthet LR/TR	424 N/50mm
Brottöjning LR/TR	23%

## DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | [raw-products.info](http://raw-products.info)