

PROFESSIONAL METAL PRIMER

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Metal Primer är en vattenburen, snabbtorkande rostskyddsgrundfärg baserad på akrylatdispersion med passiverande pigment. Professional Metal Primer är lämplig som rostskyddande grundfärg på stål och gjutgods inom- och utomhus, och kan övermålas med såväl latex- som alkydtäckfärger. Professional Metal Primer har även god vidhäftning till icke metaliska ytor. Vidhäftningsprov skall göras. Övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel än lacknafta bör undvikas.

Behandling

Underlaget skall vara rent från smuts, fett och andra föroreningar. Blästring till Sa 2 1/2 enligt SS 055900 för att uppnå korrosivitetsklass C2-C3 I de fall blästring ej kan utföras rekommenderas en noggrann skrapning och stålborstning till St 2. Grundmålning Efter förbehandling strykes Professional Metal Primer till 40 µm torr film (motsvarar 100 µm våtfilm) beroende på korrosivitetsklass enligt rostskyddsnorm BSK -11. Färdigmåla med lämplig täckfärg från Nordsjö.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylsampolymerlatex
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: ca 10m²/liter
Förpackning: 1, 2,5 liter
Baser: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max 70g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00