



53x45°

WE LEAD.
WE LEARN.

WISA®-Hexa Grip

Björkplywood belagd med ett halskyddande hexagonmönstrat fenolharts laminat.

Golvskivor i plywood med ytan belagd med ett halskyddande hexagonmönstrat fenolharts laminat.

Konstruktion

Björkplywood tillverkad av tunt 1,4 mm:s faner. Skäfffogade maxiskivor tillgängliga.

Limning

Vattenfast krysslimning med fenolhartslim enligt standarden EN 314-2/class 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100; BS 6566 Part 8: WBP).

Yta

Framsida: Brun (cirka RAL 8017) fenolhartsfilm med hexagonmönster, diameter 10 mm. Grå, cirka RAL 7023 (fenolgrå) och cirka RAL 7038 (melamingrå) fås på beställning. Baksida: Fenolfilm som fuktspärr, slät eller med struktur. Kantförsegling: Akrylbaserad färg.

Bearbetning



Kant- och CNC-bearbetning på beställning.

Tjocklek och vikt

Nominell tjocklek mm	Antal fanerskikt	Minimitjocklek mm	Maximitjocklek mm	Vikt kg/m ² ca	Skäfffogade skivor	
					Tjocklek min. mm	Tjocklek max. mm
9	7	8,8	9,5	6,5	8,3	9,0
12	9	11,5	12,5	8,5	11,0	12,0
15	11	14,3	15,3	10,5	13,8	14,8
18	13	17,1	18,1	12,3	16,6	17,6
21	15	20,0	20,9	14,6	19,5	20,5
24	17	22,9	23,7	16,6	-	-
27	19	25,2	26,8	18,4	-	-
30	22	29,6	31,2	20,7	-	-

Fuktkvot 8-10 %





Skivstorlekar

1220/1250 x 2440/2500 mm
1525 x 2440/2500/3050 mm
Största standardformat 1525 x 3660 mm
Största skäfffogade format 5600 x 1950 mm,
Största format i grått 5600 x 1800 mm

Formattoleranser:

< 1000 mm	+/- 1 mm
1000-2000 mm	+/- 2 mm
2000-6000 mm	+/- 3 mm

Rätvinkeltolerans: +/- 1 mm / 1000 mm

Skivytans egenskaper

Slitagetålighet (Taber DIN 53799) 570 rotationer i genomsnitt. Rolling test (SS 923502) 1750 cykler. Operererad ytbeläggning ger förbättrat vattenmotstånd. Kemisk tålighet: beständig mot svaga alkaliska ämnen. Exponering för direkt solljus kan medföra att ytan åldras snabbare och förorsaka färgförändringar.

Hållfasthetsvärden

Enligt Handbook of Finnish Plywood.

Rekommenderad användning

Lämpar sig för användning som golvskena i tillämpningar där stora koncentrerade laster inte förekommer. tex Släpvagnar, Lastutrymmen, Entresolgov, Byggnadsställningar
Skäfffogade golv ger stora skarvfria ytor.

Montering

Skivorna monteras med spik eller skruv som är minst 2,5 ggr skivtjockleken.

För infästningar utomhus eller i fuktiga miljöer skall syrafast spik eller skruv användas och bearbetade kanter eller håltagningar skall alltid målas med kantförseglingsfärg. All montering skall ske med hänsyn till materialets rörelser vid varierande fuktkvoter.

Information

För mer information om montering, underhåll, avfallshantering, miljöfrågor osv., vänligen kontakta er leverantör eller UPM.

Vi har som policy att ständigt utveckla oss. Vi förbehåller oss därmed rätten att ändra produktspecifikationerna utan förvarning och information.



Årstaängsvägen 17
117 43 Stockholm

Telefon 08-447 44 00
Fax 08-18 09 63

www.wisa.com
woodab@upm-kymmene.com