



We take your work seriously

## ProduktInformation:

### RAW Spackel Extra Medium

#### Professionellt högkvalitets lättspackel

Produktbeskrivning & användning:

RAW Spackel Extra Medium är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet. Spacklet är specialutvecklat till professionellt gipsskivemontage av väggar och tak med pappersremsa. Produktens konsistens gör det lättare att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning.

Används inomhus till ut- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. i torra utrymmen.

RAW Spackel Extra Medium har särskilt hög fyllförmåga och sjunker minimalt. Den rekommenderas till övermålnings med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963 och är godkänd till skarvar i gipsskivor.

Spacklet lever upp till de stränga miljö- och inneklimatekrav som krävs för att bli Svanenmärkt.



597-0012

#### Fysiske / kemiske data:

Spartelmassa:

Bindemedel:

Pigment/Fyllmedel:

Partikelstorlek:

Kulör:

Konsistens:

Densitet:

Hållbarhet:

VAE-Polymerdispersion

Expanderad perlit och dolomit

Max: 0,2 mm

Ljusgrå

Pastös

ca 1,0 kg/liter

Minimum 12 månader i öppen emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat spackel:

Övermålningsbar:

Beständighet:

Ja

Spacklet är inte vattenbeständigt.

#### Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.

Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med mikrodispers grund.

Applicering:

RAW Spackel Extra Medium appliceras för hand med en spackel i max 4 mm skiktjocklek. Tjockare skikt förlänger torktiden väsentligt. Det rekommenderas att applicera massan i flera omgångar och den ska vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Sträckförmåga:

1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.



RAW A/S  
Gladsaxe Møllevej 5,  
DK-2860 Søborg DK  
15  
13963-1043-2

EN 13963  
Spackel till gipsskiveskarvar  
Typ 3A

Brandklass: NPD  
Knäcktest: >320 N  
Farliga ämnen: NPD



**We take your work seriously**

---

Torktid:	Beroende på skiktjocklek, luftfuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.
Rengöring:	Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten medan spacklet ännu är vått. Intorkad spackelmassa kan lösas upp med hjälp av blötläggning i vatten.
Säkerhet:	
Hälsofara:	Ingen
Brandfara:	Ingen

För ytterligare upplysningar hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.