

## weber.min 244 kc-färg



20kg säck

Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på kalk och cement samt fingraderad vit dolomit som ballast.

### Användningsområde

Används som putsfärg på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering.

Läs alltid produktbladet innan användning.

### Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats  
Max 12 månader från tillverkningsdag

### Underlag

Används på mineraliska underlag av KC-baserad puts samt på tidigare KC-baserade färger.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

### Förbehandling

Vid renovering rengörs underlaget noga med skonsam våtblästring alt högtrycktvätt med stålborstning. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Förvattna underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

### Applicering

Weber 244 KC-Färg påföres när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. KC-Färgen påföres i två skikt genom penselstrykning eller sprutning med färgspruta. Låt färgen torka ordentligt mellan behandlingarna. Vid mätade nyanser kan det fordras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

### Efterbehandling

Puttskiktet ska hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Praktiska tips

Blandad KC-Färg måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Observera

Målning får inte ske då risk för tem. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	0,7 kg/m <sup>2</sup> (strykning 2 behandlingar) 1,0 kg/m <sup>2</sup> (sprutning 2 behandlingar)	
Tillsatsmedel		
Användningsområde		
För utomhusbruk	Ja	
För inomhusbruk	Ja	
Vattenbehov	Ca 18 lit/säck Starkt pigmenterade kulörer kan kräva mer vatten.	
Tryckhållfasthet		
Fysikaliska egenskaper		
Bindemedel	Kalk och cement	
Tillsatsmaterial	Oorganiska pigment	

Materialåtgång	0,7 kg/m <sup>2</sup> (strykning 2 behandlingar) 1,0 kg/m <sup>2</sup> (sprutning 2 behandlingar)	
Ballast	Krossad Dolomit, kornstorlek 0-0,25 mm	
Fibrer	Nej	

#### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



**Saint-Gobain Byggprodukter AB**

Box 415, 191 24 Sollentuna

Besöksadress: Norra Malmvägen 76

Tel: 08-625 61 00, Webbplats: [www.weber.se](http://www.weber.se)