

## Lagningsbruk

Putsning av betongväggar och andra starka cementbaserade underlag. Mindre håligheter upp till 15 mm skiktjocklek. Större ytor 2–6 mm skiktjocklek.

### Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas maskinellt med bormaskin/visp eller snabbgående blandare i ca 5 min.

Användningsråd

Lagningsbruk och Lagningsmassa: Underlaget förvattnas. Bruket påføres med filtbräda resp slät stålpackel.

Eftervattna det hårdnade bruket.

Skydda alltid lagad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över + 15°C under härdningstiden. Vid användning under + 5°C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd etc.

### Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	0-0,5 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 15 MPa
Åtgång per kvm och mmskikt	1,6 kg
Användningstid	ca 2 h

### Förpackning

Levereras i 25 kg pappersäck.

### Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**