



ACRYL DECO

PRODUKTDATABLAD

Version: 2022-11-03

BESKRIVNING AV PRODUKT

Vattenbaserad, slipbar fogmassa/spackel för fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etc inomhus. Kan användas för fogbredd upp till 30 mm. Övermålnings-bar. Grupp 556 enligt Hus AMA 98.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämplig för tätning av fogar och sprickor i trä, spån- och gipsplattor, puts, betong, tegel etc samt målade ytor.

ARBETSBESKRIVNING

Allmänt gäller att fogytorna skall vara torra, rena och fria från lösa partiklar. Vid starkt porösa material erhålls bästa resultat genom att förstryka fogytorna med en primerlösning bestående av 1 del fogmassa och 2 delar vatten, som penslas på fogytorna. Torktiden för primern vid +20°C är ca 1 timme. Massan appliceras lämpligen med Bostik Hand- eller Tryckluftspruta. Efterslätning av fogen bör ske omedelbart efter appliceringen, då massan snabbt bildar ytskinn (30 min). Vid tillsätningen används stålspackel, fuktad svamp eller väl fuktad fogpinne. Rengöring av verktyg och borttagande av spill bör ske omedelbart med kallt vatten. Tor-kad fogmassa borttages lämpligast med aceton eller etylacetat.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är baserad på akrylatdispersion och innehåller ej naturlatex. Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klas-sa som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	1-komponent Akryldispersion
Konsistens	Mjuk smidig massa
Härdsystem -/sätt	Avdunstning av vatten
Densitet	ca 1,69
Torrhalt	Ca 84%
Färg	Vit
Arbetstemperatur	Över + 5°C
Lösningsmedel	Vatten
Brandfarlighet	Nej
Frostkänslighet	Ja
Lagring	1 år i obruten förpackning vid +10 till 20°C
Egenskaper efter applicering	
Hårdhet	50-55° Shore A
Klibbfri yta	ca 30 minuter vid rumstemperatur
Torkning	ca 3 dygn vid (5x5 mm) vid +25°C och 60% RF
Rörelseupptagning	±10% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot ozon och UV-ljus
Övermålningsbar	Ja, med plast- och alkydfärg

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

