

Perform+ Diamond Floor

Okt 2018



Produktbeskrivning

Nordsjö Perform+ Diamond Floor är en vattenburen halvblank extra tålig golvfärg avsedd för målning inomhus på trä och betonggolv, som utsätts för normalt slitage t.ex i bostadsutrymmen, köllargångar, villaföråd m.m. Nordsjö Perform+ Diamond Floor ska inte användas till garage golv eller i utrymmen med ständig vattenbegjutning.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nya betonggolv ska vara väl genomhårdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas. Dammsug ytan väl. Grunda med Nordsjö Perform+ Diamond Floor förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad färg.

Vid nymålning av obehandlade nya trögolv ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas hela ytan med Original Häftgrund. Alternativt grunda hela ytan med Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund. Färdigstryk med Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 gånger beroende på kulör.

Tidigare målade golv tvättas med Original Målartvätt och sköljs noga med vatten. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Dammsug noga. Pågrunda avflagade ytor samt färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor. Rör om noga i burken.

Måla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylsampolymer

Glans: Halvblank 40

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 0,5 timme

Övermålningsbar: 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Röller

Färgåtgång: 8-10 m²/lit

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max 70g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009