

BYGGKEMI

RAW Primer

RAW Primer är en vattenspädbar, icke diffusionstät, dispersion avsedd för förbehandling av de flesta vanligt förekommande underlagen inom byggnation, så som betong, trä, lättbetong och klinker.

Produkten har hög vatten- och alkalibeständighet, vilket säkerställer en god vidhäftning. Den bildar även en film som tätar luftporer och därmed minskar risken för blåsbildning i avjämningsmassan. Vid användning ökar flytförmågan samtidigt som damm binds och utläggning av handspackel underlättas.

RAW Primer är dessutom vattenskadestabil, vilket innebär att avjämningsmassan behåller en mycket god vidhäftning gentemot underlaget även om en vattenskada uppstår.

Späds på arbetsplatsen till rekommenderad koncentration.

Arbetsbeskrivning

Underlag

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att produkten får fullgod vidhäftning. Kraftigt sugande underlag kan orsaka porbildning i avjämningsmassan varför en extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till produktens filmbildning ska underlagets, lokalens och lösningens temperatur inte understiga 10 °C.

Blandning

Blandningskärl väljs utifrån golvytans storlek. För att få rätt blandningsförhållanden mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts Primer. Lösningen blandas sedan lätt under omrörning. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.

Blandningsförhållande se tabell.

Applicering

Lösningen ska fördelas jämnt över golvytan med pump, roller, gummiraka eller annan lämplig utrustning och därefter borstas in i underlaget med en mjuk borste. Undvik pölbildning. Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är mycket svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktyg.

Teknisk data

Volymvikt	1,02 kg/liter	
Hartsandel	50 %	
Lägsta filmbildningstemperatur	10° C	
Blandningsförhållande		
Underlag	konc.primer : vatten	ca åtgång liter konc. primer / m2
Betong	1:3	0,15
Lättbetong	1:3	0,15
Klinker, sten, trä	1:1 + strö*	0,20
Golvgips	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1	0,20
Sugande underlag	1:5 + 1:3 **	0,15
Industrigolv ***	1:5 + 1:3 **	0,20
* Strö ut ca 1 dl spackelpulver per m2 och borsta in i den våta utlagda primern.		
** Andra behandlingen kan utföras innan första strykningen torkat.		
*** Skall alltid fräsas eller blåstras.		

Förpackning

Levereras i 1 liters plastflaska, alternativt i plastdunk om 5 eller 15 liter.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras frostskyddat.

RAW kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför RAWs ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.raw-products.info

RAW A/S - Denmark - 2017-10-17