

Datablad

## Domestic Rödfärg

Den klassiska färgen tillverkas enligt traditionellt recept förstärkt med linolja och ett enklare antimögelmedel. Vi tillverkar den klassiska rödfärgen med miljövänliga och specialanpassade ingredienser och metoder.



Klassisk rödfärg ska strykas ut i tunt lager. Vid målning av nytt, obehandlat virke bör du stryka två gånger och bättringsmåla med en strykning efter 5–6 år. På redan slamfärgad yta räcker det att stryka en gång. Förarbetet består av att borsta bort lös färg. En slamfärg av hög kvalité, utvecklad enligt klassiskt recept förstärkt med linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd mot påväxt av mögel och alger.

Volym	10 liter
Täckförmåga	ca 3 m <sup>2</sup> per liter
Kulör	Röd
Typ	Slamfärg
Bindemedelstyp	Mjölklister förstärkt med linolja
Torktid	1 dygn
Övermålningsbar	Minst 1 dygn
Förvaras	Frostfritt
Förtunning	Vatten
Rengöring verktyg	Vatten
Färg	Närmaste NCS: S 5040-Y80R
Antal strykningar	2 gånger vid nymålning
Appliceringstemperatur	Minst +5°C
Utomhus	Ja
Verktyg	Pensel

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Utomhusfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgade ytor.

### MÅLA PÅ NYTT VIRKE:

Grunda med slamfärg som förtunnats med ca. 10%vatten. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med förtunnad färg. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

### MÅLA OM PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGADE YTOR:

Borsta fasaden ren från smuts och ta bort löst sittande material med piassavakvast. Avsluta med att ta bort damm med en mjuk borste. Använd munskydd. Måla med rödfärg som förtunnats med 10% vatten. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

### TIPS FÖR ATT FÅ ETT BRA RESULTAT:

Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspap eller plast. Måla ej i direkt solsken (färgen torkar för snabbt med risk för flagning). Undvik att måla vid längre temperaturer än +5 grader C. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel. Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. Arbeta in färgen i tunt skikt. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen "smita" vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Om flagning uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med 10% vatten. Penslar rengörs i vatten.

### SLAMFÄRGENS INNEHÅLL:

Järnoxidpigment, linolja samt mjöl, järnvitriol och vatten. Färgen innehåller antimögelmedel. Innehåller inga blyföreningar.

Färgen är vattenbaserad och bör användas inom något år samt måsta förvaras frostfritt. Vid omröring tunnar färgen snabbt.

Flytande färgrester skall ej hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer.