

**RAW**[®]

MONTAGELIM PLUS 290ML



EAN: 7340009514546 / Prod. No. 900230222

FTALATFRI MONTAGELIM FÖR SNABBARA MONTAGE AV TUNGA OCH LÄTTA MATERIAL

Montagelim Plus är ett neutralt fukthärdande montagelim, fritt från lösningsmedel och ftalater. Ger en stark och samtidigt elastisk limfog.

Montagelim Plus är luktfri, snabbhärdande och har utmärkt motstånd mot klimatpåverkan.

Montagelim Plus kan användas ute och inne, på vägg, tak och golv. Bra till t.ex. montering av speglar, paneler, akustikplattor, trappnosar, kakel etc.
Bra vidhäftning till olika material såsom; trä, glas, betong, tegel, glasfiber, plexiglas, målade ytor, vissa gummytyper.

FYSIKALISKA / KEMISKA DATA:

Lim:

Typ: Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlad: Nej

Konsistens: Tixotropisk massa

Hållbarhet: 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Limfog:

Övermålningsbar: Ja

Hårdhet: ca 60 Shore A (ISO 868)

Brottstyrka: 3,0 N/mm² (ISO 37)

Brottöjning: 200 % (ISO 37)

Elasticitet: +/- 20%

Beständighet: Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C

Väderbeständighet: God



BRUKSANVISNING

Förberedelser av material:

Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Monteringslim Pluss kan användas på underlag som mursten, betong, eternit, trä, glas, gipsskivor, MDF/HDF, de flesta metaller, målade ytor samt flera plast- och gummytyper.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

Applicering:

Applicera Montage Extra 292 i limsträngar på ytan eller materialet med ett avstånd på 5 - 20 cm, beroende på styrkekrav. En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ materialleverantörens anvisningar.

Sträckförmåga:

2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid:

Montera inom 4 - 8 minuter efter applicering av limstränge.

Montering:

Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.

Vid montering av tunga material kan det vara nödvändigt att stödja eller på annat sätt hålla fast materialet tills limmet är härdat.

Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Montering av speglar:

Vid montering av speglar används limsträngar med ca. 10 cm avstånd. Spegeln måste stödjas i 2 dagar.

Montering av akustiska plattor:

Montagelim Plus appliceras som limsträngar, varefter plattorna placeras så nära som möjligt till sin slutliga plats. Plattorna pressas noggrant på plats och kan i många fall förbli självhäftande medan limmet härdar.

Rengöring:

Verktyg rengörs - och lim tas bort med Våtservett Sensitiv eller lacknafta.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud Våtservett Sensitiv eller tvål och vatten.

SÄKERHET

Se produktens säkerhetsdatablad.