



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX P 51

Allroundprimer



Primer för optimal vidhäftning

För portätning

För dammbindning

Lösningssmedelfri

Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö



Reg. No. 37344

Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB  
Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna  
Tel 08 556 315 50  
E-post: kundservice@ardex.se  
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

## BLANDNINGS- OCH ÅTGÅNGSTABELL

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och dammbindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Normalt endast för användning inomhus. Undantaget är vid spackling med ARDEX K 301 MIX, utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.

### EGENSKAPER

ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som är fri från lösningsmedel. Den kan förtunnas med vatten och används därefter som primer till ARDEX golvspackel

### UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget

### BLANDNING

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten. se blandningstabell.

### MATERIALÅTGÅNG/TORKTID

Materialåtgången är ca 0,03-0,3 kg konc./m<sup>2</sup>. Torktiden är ca 1-5 timmar beroende på temperatur.

### ARBETSSÄTT

ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste. Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. Undvik pölar eftersom det minskar vidhäftningen och förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas. Temperaturen skall vara över 5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51. I efterföljande tabell över användning av ARDEX P 51 framgår även förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämning med någon av ARDEX produkter.

### TEKNISKA DATA

Förpackning:	Dunkar á 1, 5, 10 och 25 kg
Lagring:	Förvaras frostfritt och skyddas mot direkt solbestralning
Lagringstid:	Kan lagras 12 månader i originalförpackning

Dunk 1 kg Produktnummer: 51601 nytt artikelnr: 31461 EAN-nummer: 5703193516017	Dunk 5 kg Produktnummer: 51605 nytt artikelnr: 31464 EAN-nummer: 5703193516055
Dunk 10 kg Produktnummer: 51610 nytt artikelnr: 31462 EAN-nummer: 5703193516109	Dunk 25 kg Produktnummer: 51625 nytt artikelnr: 31463 EAN-nummer: 5703193516253

Underlag	ARDEX P 51	Vatten	Åtgång konc.
Spånskiva/träbaserade underlag	outspädd		ca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Täta icke sugande underlag	outspädd		ca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Gipsskiva	1 del	1 del	ca 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m <sup>2</sup>
Ren gips och anhydrit	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m <sup>2</sup>
K 301 MIX utomhus/fuktbelastad miljö	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m <sup>2</sup>
Tillskjutande fukt	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m <sup>2</sup>

### SLAMNINGSTABELL

Produkt	Säck	ARDEX P 51	Vatten
A 34/35 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter
Åtgång för ARDEX P 51 för slamma: 0,3 kg/m <sup>2</sup>			