

PRODUKTBLAD



Förpackning
Burk 15 kg
Burk 5 kg
Burk 2 kg

Tec 2 Tätskiktsmembran är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i bostadsbadrum och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Användningsområde

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

Lagring

Förvaras svalt.
Får ej utsättas för frost.
Lagringstiden 12 månader.

Underlag

Tec 1

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmens vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.
Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

Blandning

Produkten är bruksfärdig i förpackningen

Applicering

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber Våtrumssystem.

Observera

Tec 2 Tätskiktsmembran fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. Tec 2 Tätskiktsmembran ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,0 kg/m ²
Vidhäftning	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentäthet	Klass VTv, Klass VTg
Deformationsklass	3

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.