

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Miljömärkt svenskt träskydd för utomhusbruk – altaner, staket, väggpanel, trämöbler m.m.

Behandlat trä får en ljus, len yta som grånar naturligt. Utvecklat för barrträ, inkl. tryckimpregnerat, kan även användas på flera lövträslag (se tabell på sid 2).

- Mikroporös yta som andas
- Vattenbaserat pH 10-11,4
- Ett bra val för din utemiljö
- Fritt från miljöfarliga tungmetaller, biocider, lösningsmedel
- Färdig behandling på 1 dag

Produkten är framtagen av svenska forskare och produceras av OrganoWood AB i Roslagen utanför Stockholm.

Den ingår i ett miljöklassat patenterat träskyddssystem baserat på en svensk kiselteknik, inspirerad av naturlig träfossilering och lotusblommans extremt vattenavvisande (superhydrofoba) egenskaper.

I systemet ingår produkterna 01. Träskydd Flam- & rötskydd (grundbehandling) och 02. Träskydd Smuts- & vattenskydd (slutbehandling/underhåll). En komplett behandling ger trä flamskyddande egenskaper, motverkar rötangrepp, mögel samt gör träet vattenavstötande. Där finns även ett miljöklassat rengöringsmedel OrganoWood 03. Trärengöring.

Åtgång

1 liter räcker till 8-10 m² vid 1 applicering, sågat virke som ex. väggpanel 5-7 m² vid 1 applicering. Träets ålder kan påverka åtgången och befintligt/äldre/torrt trä kan därför kräva mer produkt. Detsamma gäller nytt sågat trä.

Torktid

6-10 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%.

Verktyg

Pensel eller roller.



Pensel



Roller

Förvaring och hållbarhet

Förvara produkten i försluten behållare vid 10-30 °C.

Hållbarhet för vätskan i obruten förpackning minst 2 år, i bruten förpackning och vid korrekt användning minst 1 år.

Håll aldrig tillbaka överskottsvätska i originalförpackningen.



1. Förberedelser

Övermålas ej med täckfärger, lasyerer eller oljor, ska slutbehandlas med OrganoWood 02. Träskydd. För att produkten på bästa sätt ska tränga in i träet och skapa en maximalt hållbar yta, måste obehandlat/nytt trä lämnas obehandlat för att torka/vädra ur en tid innan applicering (se tabell).

Obehandlat nytt trä

Ytan rengörs vid behov innan behandling. Använd OrganoWood 03. Trärengöring, Osmo 8025 Rengöring Trätérrass, Gammeldags Träsåpa Ofärgad eller liknande. Späd med vatten enligt instruktion på förpackningen. Avsluta med att skölja noga med vatten.

Obehandlat gammalt trä ex. impregnerat virke

Ytan rengörs innan behandling. Använd OrganoWood 03. Trärengöring, Osmo 8025 Rengöring Trätérrass, Gammeldags Träsåpa Ofärgad eller liknande. Späd med vatten enligt instruktion på förpackningen. Avsluta med att skölja noga med vatten. Vid behov kan ytan fräschas med Osmo 6609 Träförnyare Powergel innan behandling (se separat instruktion) eller slipas. Vid slipning se nedan.

Oljat, målat eller på annat vis ytbehandlat trä

Slipas innan behandling, som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (altaner) och 180-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.

Färdigt OrganoWood®-virke

Behandlas med 01. Träskydd, vid kapsnitt/ändträ.

2. Applicering

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 20% fuktighetskvot). Utför behandlingen på torrt trä i minst 10 °C och vid liten risk för regn, dagg. Om möjligt, applicera produkten på alla sidor innan installation av träet. Vätskan kan reagera med glas, täck därför över glas vid risk för kontakt mellan vätskan och glaset.

- Häll upp önskad mängd vätska i separat kärl av plast. Häll aldrig tillbaka överskottsvätska i originalförpackningen.
- Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller. Gäller även kapsnitt/ändträ. Använd inte mer vätska än vad träet kan absorbera.
- Låt torka ca 6-10 timmar.
- Eventuellt överskott av produkt på träets yta kan skapa vita saltutfällningar. De kan enkelt borstas bort med nylon- eller stålborste innan fortsatt behandling.

e. När ytan är torr slutbehandla med 02. Träskydd Smuts- & vattenskydd. För slutbehandling se separat instruktion.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med vatten.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller inga miljöfarliga tungmetaller, biocider eller lösningsmedel. Den är inte klassad som miljöfarlig, hälsoskadlig eller som miljöfarligt avfall. Produkten skall ej andas in eller förtäras. Vid sprayapplicering använd andningsskydd för att undvika inandning av dimma/aerosol.

Produkten är alkalisk varför skydd för ögon och händer bör användas vid användning. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. Överskottsvätska ska kemikalieätervinnas. Väl urtvättad plastburk ska återvinnas som plastförpackning. För mer information, se produktens säkerhetsdatablad.

Tabell för olika träslag

Träslag	Torktid/ urvädning innan behandling	01 Träskydd på hela ytan + kapsnitt	02 Träskydd på hela ytan + kapsnitt	Underhåll vid behov med 02 Träskydd
Tryckimpregnerat	12 v	x	x	x
Gran	-	x	x	x
Lärk	-	x	x	x
Kärfura	12 v	x	x	x
Ek***	12 v	x	x	x
Thermowood***	-	x	x	x
Cumaro***	-	x	x	x
Ceder (Western Red)***	-	x	x	x
OrganoWood	-	x*	x	x
OrganoWood Select	-	x*	x	x
OrganoWood Select Plus	-	x*	x*	x

* Endast vid kapsnitt/ändträ V=veckor

*** Färgförändring kan ske efter behandling med 01, återgår till normal ton efter ca 1 månad. Vi rekommenderar alltid behandling med 02. på synliga kapsnitt. För övriga träslag kontakta teknisk support på www.welinoco.com



7 330088 105155 >

Distributör: Welin & Co, www.welinoco.com
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

01 Träskydd sida 2/2. 2017.11.20 Ersätter alla tidigare versioner.



www.welinoco.com