



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX A 828 LEMON

Gipsbaserat lagningsspackel, snabbt

Från tunna till obegränsad lagtjocklek utan att sjunka

Snabbt övermålningsbar

Plastförstärkt

Brandklassad A 1

Citrondoft som försvinner när massan torkar



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Staffans Väg 6 A, 192 78 Sollentuna
Tel 08 556 315 50
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A 828 LEMON används för spackling, lagning och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, målning och plattsättning. För fyllning av breda fördjupningar och sprickor i väggar och tak. Används på underlag av gips, gipsskivor, cementbaserade underlag, lättbetong, cement- och kalcementputs. Får ej användas på träbaserade underlag. ARDEX A 828 LEMON uppfyller BBVs krav som underlag till tätskikt i våtrum i boendemiljö. Endast för inomhusbruk. Lättslipad.

EGENSKAPER

ARDEX A 828 LEMON har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

UNDERLAGET

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Glatta ytor primas med ARDEX P 51 eller ARDEX P 3 i blandningsförhållande 1:3. Ej sugande och täta ytor kan primas med ARDEX P 82. Vid spackling där det kan förekomma tillskjutande fukt används ARDEX F 5.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 828 LEMON.

Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 LEMON pulvret under kraftig omrörning. Låt spacklet "mogna" i 1 till 3 minuter, blanda därefter åter i ca 30 sekunder. Det färdigblandade spacklets konsistens skall ha en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar.

ARBETSSÄTT

ARDEX A 828 LEMON kan användas inomhus vid temperaturer över 5 °C.

Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga. ARDEX A 828 LEMON är kompatibel med svenska pappersremsor.

OBSERVERA

ARDEX A 828 LEMON uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s branschregler avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö. För våtutrymmen i offentlig miljö rekommenderas något av ARDEX cementbundna spackelmassor för utomhus och fuktiga miljöer.

TEKNISKA DATA

Produktbeskrivning	Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim
Blandningsförhållande	6,5 liter vatten till 12,5 kg som motsvarar
Volymdelar	1 del vatten till 2 delar pulver
Densitet	1,0 kg/liter
Densitet (blandad)	1,5 kg/liter
Materialåtgång (pulver)	1,0 kg/m ² /mm
Monteringstid	Ca 30 minuter (20 °C)
Tryckhållfasthet	28 dygn: 9 N/mm ²
Böjdraghållfasthet	28 dygn: 4 N/mm ²
Brandklassning	Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4
Förpackning	Säck 12,5 kg
Lagring	Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i öppnad förpackning
Artikelnummer	28513 nytt artikelnr 31420
EAN-nummer	5703193285135



PÅ SÄKRA GRUNDER

