


# PRODUKTBLAD

## LECA® BLOCK 300 PASS



### ALLMÄNT

Leca Block 300 Pass har halva blockhöjden för att underlätta höjjusteringar vid öppningar och murkrön.

### PRODUKTINFORMATION

Leca Block 300 mm Pass är massiva och försedda med armeringsspår samt not och spont. Leca Block 300 Pass är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 3 MPa.

Mått (BxHxL): 300x198x498mm

### FÖRPACKNING

Leca Block levereras på byggpall 120x80cm  
Antal block/pall: 48 st

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Leca Block 300mm pass är särskilt lämpliga för att underlätta höjjusteringar vid öppningar och murkrön i ytter och innerväggar.

De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

### EGENSKAPER

- Goda fuktegenskaper
- Ljudreduktion 50dB, puts en sida
- Ljudreduktion 53dB, puts två sidor
- REI 240 med puts på en sida
- REI-M 90 med puts på två sidor
- Tryckhållfasthet 3 MPa
- Mått (BxHxL): 300x198x498mm

### LAGRING

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats.

Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

## UTFÖRANDE

Leca Block Pass muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 32kg/m<sup>2</sup>.

Vid murning med Leca Block pass används en skiftgång om 100 mm.

Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.

## UTTORKNING/HÄRDNING

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

## EFTERBEHANDLING

Ytterväggar delvis utfört med Leca Block pass grundas heltäckande med rödgrund och putsas därefter enligt anvisning. Innerväggar innehållande Leca Block pass kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i puts-skiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

## SPECIFIKATION

Egenskap	Leca Block 300 Pass	
Densitet, $\rho$	725	Kg/m <sup>3</sup>
Normaliserad tryckhållfasthet, $f_b$	3	MPa
Tryckhållfasthet, $f_k$	2,0	MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, $f_{xk1}$	0,2	MPa
Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, $f_{xk2}$	0,3	MPa
Skjuvhållfasthet, $f_{vko}$	0,2	MPa
Elasticitetsmodul, E	2000	MPa
Värmekonduktivitet, $\lambda$	0,2	W/mK

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.