

weberton silikonhartsfärg

Fördelar

- Vattenavvisande
- Kan infärgas efter önskemål

Beskrivning

weberton silikonhartsfärg är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg med mycket hög andel silikonhartsbindemedel lämp-
lig i första hand för utomhusbruk.

Användningsområde

Ton silikonhartsfärg är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Ser-
posol EF). Ton silikonhartsfärg används på betong samt tidigare organiskt målade
ytor.

Förpackning

15l/22 kg burk

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidi-
gare målade ytor rengörs nogra från poröst eller löst sittande färg.

Blandning

Ton silikonhartsfärg är klar för användning. Eventuell grundning och första strykning kan spädas maximalt 10%. Sista
strykningen får maximalt spädas 5%. Rör om ordentligt före användning.

Användning

Ton silikonhartsfärg påförs jämnt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Påför alltid minst två strykningar till
rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningar vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelse. Det är
viktigt att strykningarna/appliceringarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fordras en tredje behand-
ling. Undvik skarvar i fasaden vid applicering. _x000D_

Efterbehandling

Skydda färdigputsade ytor tills putsen härdat, normalt 3 dygn. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger
härdningstiden.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken,
regn eller vid hög luftfuktighet. Torktiden vid +20°C /65% RH är ca 12 timmar. Lägre temperaturer och högre luftfuktig-
het förlänger denna tid. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria,
penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck in angränsande byggnadsdelar
omsorgsfullt. Hänvisning Läs alltid aktuellt produktblad, besök vår hemsida. Användaren skall kunna verifiera att an-
visningarna följts. _x000D_

Produktspecifikation

Materialåtgång	Beroende på typ av underlag, dess struktur och sugförmåga kan åt- gången på färg variera: Vid avfärgning: Åtgång ca 0,4-0,6lit/m ² för två strykningar på slätt un- derlag. Vid grundning för ytputs: Åtgång ca 0,2-0,4lit/m ² på slätt underlag. Exakt åtgång kan undersökas genom målning av provytor.
Lagring	Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras öppen i 12 månader från produktionsdatum.

Produktspecifikation

Förpackning	15l/22 kg burk
-------------	----------------

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.