

Snabbfix

Vitcementbaserad och snabbtorkande fästmassa med hög flexibilitet. Snabbfix används på golv och vägg inom- och utomhus vid montering av keramiska ytmaterial som till exempel kakel, klinker, mosaik, granitkeramik samt natursten. Lämplig till plattor med vattenabsorption < 0,5 %. Produkten är även lämplig på underlag av betong äldre än 3 månader, lättbetong, putsade ytor, golvqipsskivor, spacklade ytor, befintlig keramik och våra tätsystem.

Tack vare sin vita färg är Snabbfix lämplig till keramik som kan vara känslig för färggenomslag såsom ljus marmor. Produkten klarar golvvärme.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vara plant, rent och fritt från damm, svaga ytskikt eller annat som kan försämra vidhäftningen. Torra och sugande underlag förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan fästmassan appliceras. Temperaturen i underlag, lokal och blandat material får inte understiga 10 °C.

Blandning:

Blandning av fästmassan utförs med bormaskin och visp. 15 kg Snabbfix blandas med 3,9–4,5 liter vatten tills en homogen massa uppnås. Klar att användas. Använd alltid rent kranvatten. Blandat material kan användas i upp till 30 minuter.

Applicering:

Snabbfix appliceras med en tandspackel. Välj tandspackel beroende på typ av plattor och underlag.

Full täckning av plattan ska eftersträvas. För bästa vidhäftning spacklas ett tunt lager på underlaget med tandspackelns släta sida. Omedelbart därefter läggs ytterligare mer bruk på med den tandade sidan till önskad skiktjocklek.

Plattor i hårt belastade miljöer, utomhus samt plattor med ribbor ska dubbellimmas, det vill säga fästmassan ska appliceras både på plattan och på underlaget. Plattorna trycks till så att god kontakt med fästmassan uppnås.

Det får inte bildas skinn på den redan applicerade fästmassan innan plattorna monteras.

Efterarbete:

Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdad fästmassa tas bort mekaniskt.

Efter angiven tid kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar.

Teknisk data

Åtgång	Ca 2,5 kg/m ² med 6x6 mm tandspackel
Vattenåtgång	3,9 – 4,5 l/15 kg
Tid innan fogning på vägg	1 – 2 h
Tid innan fogning på golv	1 – 2 h
Bruktid (tiden du kan påföra bruket efter blandning)	Ca 30 min
Öppentid (tiden till skinnbildning uppstår)	Ca 10 min

Förpackning

Produkten levereras i 15 kg säck.

Lagring

Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA