



TRÄLIM 750 VINTER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett enkellim baserat på PVAc (polyvinylacetat) i dispersionsform samt tillsatser. Limmet har hög vidhäftning mot alla träslag och bildar limfogar med hög hållfasthet och god värmebeständighet.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Främst avsett för trälimningar från -10°C till rumstemperatur. Limmet kan också användas för många andra limningar av cellulösamaterial t ex papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm. Bostik Trälim 750 ger ej vattenfasta limfogar och bör därför endast användas för detaljer inomhus.

ARBETSBESKRIVNING


Se till att ytorna som skall limmas är rena och har god passform. 2. Rör om limmet väl. 3. Bostik 750 sprids i ett jämnt skikt på ena eller båda ytorna som skall sammanfogas. Limbestrykning på båda ytorna ger starkast limfog. 4. Pressa samman innan limmet hunnit torka och håll limfogen under tryck tills tillräcklig styrka bildats. Presstiden blir längre vid lägre temperatur. Vid -10°C är presstiden ca 1 dygn. Om det tar lång tid att få delarna under presstryck är det lämpligt att dubbelsprida. Följ materialtillverkarens rekommendationer vid limning i not och spont av t ex parkett.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som vådligt eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Limtyp	Enkellim
Bindemedel	PVAc-dispersion
Lösningsmedel	Vatten, alkoholer
Konsistens	130 ± 10 p, Spindel 4/10 rpm, +20°C
Färg	Vit
Lagring	2 år i sluten förpackning. Kan lagras ner till ca -40°C.
Appliceringshjälpmedel	Stränglimning, tandad spackel eller pensel
Rengöringsmedel	Vatten
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	36 ± 1 vikts%
Limåtgång	150-200 g/m ²
Presstryck	2-6 kg/cm ² generellt
Förtunningsmedel	Vatten. Skall ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Egenskaper efter applicering	
Skjuvhållfasthet	Upp till 100 kp/cm ²
Temperaturbeständighet	God upp till +80 till 90°C
Fuktbeständighet	God - limfogen är dock ej vattenfast
Färg	Opak
Hållfasthetstillväxt	Sluthållfasthet inom 7 dygn i RT

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

