

### DIMENSIONER

Kollektion	MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Bredd	210 mm	187 mm	320 mm
Längd	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Antal plankor per paket	7 Plankor	9 Plankor	5 Plankor
m <sup>2</sup> per paket	2,22 m <sup>2</sup>	2,105 m <sup>2</sup>	2,08 m <sup>2</sup>
Vikt per paket	18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Densitet	1800±50 kg/m <sup>3</sup>	1800±50 kg/m <sup>3</sup>	1800±50 kg/m <sup>3</sup>
Total tjocklek	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm
Toppskiit	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm
Ytbehandling	Avancerad PU lack med TitanV™ teknologi		
Not och fjäder	PerfectFold™ V fog		

### FABRIKSGARANTI

Användningsklass	EN 16511/ISO10582	Klass 33	
CE	EN 14041:2004/AC:05+06	DOP: PVO 0502	
Garanti	Hem miljö	Se garantivillkoren	25 år
	Offentlig miljö	Se garantivillkoren	5 år - På begäran upp till 15 år

### ALLMÄNNA UPPGIFTER

METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	PERGO-VÄRDEN
Slitstyrka	EN13329 - Annex E	≥2000 cykler	OK
Slagtålighet	EN13329 - Annex F	≥1600 mm	1800 mm
Reptålighet	EN16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Stolshjul	EN 425	25000 cycles	Ingen delaminering, inga störningar
Placering av möbelben	EN 424	ben 0,1 mm/32 kg	No visible damage
intrycksmärke	EN ISO 24343-1		≤0,1mm
Fläcktålighet	EN 438-2	Aceton-Kaffe-NaOH-H2O2-Skokräm	Grad 5 Ingen förändring
Svällning	ISO 24336		≤18%
fogstyrka	ISO 24334	Fmax långsida Fmax kortsida	>1,0 kN/m >1,5 kN/m
Variation i dimensioner	ISO 23999	6 tim vid 80 °C	<0,25% krympning <0,10% Expansion <1mm Kupning
Brandklassning	EN 13501-1		Bfl-s1
UV-resistens	ISO 105 B02	Blåskala	Klass >6
Halksäkerhet	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	med sko	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfota	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt Torr	PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	ENV 12633:2003 - Annex A		Låg glidningspotential Låg glidningspotential
Värmeenergimått	EN 12667	USRV	Class 2
		Utän PERGO underlag	0,020 m <sup>2</sup> K/W
		På ett PERGO Basic (roll)-mellanlägg	0,040 m <sup>2</sup> K/W
		På ett PERGO SUNSAFE-mellanlägg	0,030 m <sup>2</sup> K/W
Golvvärme		Lämpligt för alla standardvärmesystem för cementgolv. INTE lämpligt för värmefilm. Maximal kontaktemp. ≤ 27 °C. Se separat lägningsanvisning.	

### Miljö och certifikat

U-zeichen	Z-156.603-1573
Floorscore	SCS-FS-03981
AFFSET	SCS-FS-03981
Finnish Building Emission	M1: Mycket låg emission, luktfri
Formaldehydemissioner	EN 14041:2004/AC:05+06 Ingen formaldehyd tillsatt under produktion
TVOC 28 dagar	ISO16000 part 9-6 AgBB krav efter 28 dagar <1000 ug/m <sup>3</sup>
Innehåll	Tungmetaller+bly /kadmium
FARLIGA ÄMNEN	Är cancerframkallande, skadar arvsmassan eller stör fortplantningsförmågan (kategori 1A och 1B)
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
Mjukgörare	ortho-ftalatri mjukgörare
Återvunnen mängd	Endast internt återvunnet material används

