



## webertec membran och folielim

- Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Dispersionsystem
- Spricköverbyggande
- Flexibelt
- Lätt att applicera med roller eller pensel
- Går att spruta

### Om produkten

webertec membran och folielim är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i massiva konstruktioner med keramiska plattor i i våtrum i bostäder och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

### Appliceringsmetod

- Sprutbar
- Appliceras för hand

### Användningsområde

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

### Underlag

Används tillsammans med webertec ångspärr.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvjämnings
- Golvgipsskiva
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Leca-bjälklag
- Puts
- Våtrumsskiva

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 90 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt).

### Produktspecifikation

Materialåtgång	1,0 kg/m <sup>2</sup>
Vidhäftningsstyrka	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentäthet	Klass VTv, Klass VTg
Lagring	Förvaras svalt. Får ej utsättas för frost. Lagringstiden 12 månader.
Förpackning	Burk 15 kg Burk 5 kg Burk 2 kg

Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C. Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

### Blandning

Produkten är bruksfärdig i förpackningen

### Användning

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber Våtrumssystem.

### Observera

webertec membran och folielim fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. webertec membran och folielim ska inte användas utomhus eller i bassänger.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.