



## webertec ångspärr

- Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Dispersionssystem
- Åtgång från 0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Snabb torktid
- Applicerbar vått i vått
- Appliceras med roller

### Om produkten

Systemprodukt som ingår i Tec Dispersionssystem tillsammans med webertec membran och folielim

### Egenskaper

- Fukttålig

### Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

### Användningsområde

Som ångspärr i Tec Dispersionssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvavjämning
- Golvgipsskiva
- Lättbetong
- Leca-bjällklag
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel
- Våtrumsskiva

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 90 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjällklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C. Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

### Produktspecifikation

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materialåtgång     | Minst 0,25 kg/m <sup>2</sup> för att erhålla ett ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.<br>Minst 0,15 kg/m <sup>2</sup> för ånggenomgångsmotstånd större än 250 000 s/m. |
| Torktid            | Minst 40min  |
| Vidhäftningsstyrka | >0,5 MPa i konstruktionen  |
| Densitet           | ca 1,2 kg/m <sup>3</sup>   |
| Lagring            | Torr och frostfritt. Lagringstid i obruten förpackning min 12 mån.   |
| Förpackning        | 10 kg plastburk<br>5 kg plastburk<br>1 kg plastburk  |

### Blandning

Produkten används koncentrerad. Rör upp innan användning.

### Användning

Rör om före användning. Därefter appliceras webertec ångspärr med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Dispersionssystem, besök vår hemsida.

### Observera

Läs alltid igenom våra monteringsanvisningar samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, besök vår hemsida. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och 50% RF, vid lägre temperatur och/eller hög RF så förlängs tiderna.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På sewer/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Da det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.