

**RAW**<sup>TM</sup>**PRODUKTBLAD**

Produkt: 12x120 FSC RAW 4019  
Obehandlad, utan ändspont

|                  |   |
|------------------|---|
| Produktnummer:   | 2470  |
| Profil:          |   |
| Beskrivning:     | Detta är vår mest populära panel i ett tunnare utförande. Profilen har fasade kanter med ett 7 mm synligt spår mellan brädorna. Det ger en mjuk och fin panel med ett fint skuggspel. |
| Ytbehandling:    | Obehandlad, slipad yta  |
| Hyvelfinish:     | Högsta finish överallt. Enstaka hyvelsläpp kan förekomma på baksidan och fjädern.   |
| Trädslag:        | Furu  |
| Kvalité:         | O/S-V   |
| Täckande bredd:  | 110 mm. Räkna med en åtgång på 9,1 lm per m <sup>2</sup>  |
| Målfuktkvot:     | Ca 14%. Varje bräda krymper normalt ca 2 mm på bredden efter uppsättning i tak.   |
| Ändspont:        | Utan ändspont   |
| Standardlängder: | 3,00 - 3,60 - 4,20 - 4,80<br>Förbehåll: Alla standardlängder finns inte alltid tillgängliga hos leverantören.   |
| Buntstorlek:     | Levereras i buntar med 8 bitar i varje.   |
| Paketstorlek:    | 72 buntar per pkt (9 buntar i bredd och 8 i höjd) Totalt ca 250 m <sup>2</sup> per paket  |
| Emballage:       | Diffusionsöppen krympfolie. Plasten sorteras som mjukplast vid din återvinningsstation. Vid förbränning bildas enbart koldioxid och vatten.   |
| Lagring:         | Vi lagring utomhus måste buntarna ligga upplagda på strön skyddad från nederbörd  |

**Sorteringsregler**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Friska kvistar:              | Fritt förekommande  |
| Svartkvist:                  | Svarta kvistar förekommer men inga lösa.  |
| Kvisturslag, urslag i kvist: | Endast mindre obetydliga förekommer.  |
| Kvisturslag, urslag i kant:  | Endast 1-2 mindre urslag kan förekomma. Inga urslag som gör att man kan "se igenom" två brädor tillåts. |
| Sprickor:                    | Torksprickor kan förekomma i begränsad omfattning.  |
| Barkfickor:                  | Endast mindre kan förekomma i begränsad omfattning.   |
| Märgstrimmor:                | Kan förekomma i begränsad omfattning.   |
| Röta/insektskador:           | Förekommer inte.  |
| Blånad:                      | Tillåts inte på rätsidan.   |
| Mekaniska skador:            | Tillåts inte på rätsidan.   |
| Vinkelfel i ändspont:        | Maximal avvikelse ±0,5 mm   |

