

weber cementbruk a

Gäller även för produkterna

Cementbruk A
Cementbruk A 0-2 mm Pumpbart

Produktbeskrivning

Cementbruk A 0-2mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slammingsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t ex med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A.

Cementbruk A är anpassad för handpåslag.
Cementbruk A 0-2 mm Pumpbart är anpassad för Webers brukspumpar.

Användningsområde

Bruken används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slammingsbruk på grundmurar under mark.

Förpackning

Säck 25 Kg
Storsäck 1 ton
Löst, ficka (ej Cementbruk A 0-2 mm Pumpbart)

Underlag

Betongunderlag

Förbehandling

Väggytorna rengöres noggrant från damm, ev formolja och andra föroreningar, förvattna.
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas

Blandning

Bruken blandas maskinellt med ca 4 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 14 liter användningsfärdigt bruk. Vid putsning åtgår ca 10 kg/ m² vid 5 mm putstjocklek. Färdigt bruk bör användas inom ca 2 timmar. Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabbblandare.

Applicering

Bruket påföres normalt dagen efter grundningen. Slås på med slev eller dras på med skånska.
Om ytan ska avfärgas med en putsfärg ska den utskurade ytan ha en jämn struktur, går bra att filta

Efterbehandling

Bruket ska hållas fuktigt i minst 3 dygn

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasden alltid täckas in.
Regntak ska alltid användas



Observera

Putsning får inte ske då risk för tem, under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder

Lagring

Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Miljöanvisningar

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid putsning åtgår ca 10 kg per m ² vid putstjocklek 5 mm.
Utbyte	Ca 14 liter per 25 kg säck
Användningsområde	
För utomhusbruk	Ja
Vattenbehov	Ca 4 liter / 25 kg säck
Vattencementtal	ca 0,60
Tryckhållfasthet	
28 dygn	C24/30 (betong) MPa
Bindemedel	Byggcement
Ballast	Natursand 0-2 mm
Rekommenderad vattenhalt	ca 4,0 liter / 25 Kg
Börjar härda	Ca 4 tim
Användningstid	Ca 2 tim
Lufthalt	5-8% Cementbruk A, 13-15% Cementbruk A 0-2 mm Pumpbart
Sammansättning	C 100/300
Frostbeständighet	Ja Ej salt miljö

Dokument

[Säkerhetsdatablad](#)

[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.