

Teknisk data -

KERABIT TAKSHINGEL K+, S+ ja L+ KERABIT NOCKPLATTA



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland
06
001.CPR.BP.2013-03-08



Takprodukter- Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering EN 544:2011

Produktbeskrivning						
Typ		4E2				
Andvändning		Elastomerasfalt takshingel ochnockplatta för tak				
Fastsättningsmetod		Mekanisk infästning				
Stomme		Glassfiberfilt				
Asfalt		SBS- elastomerasfalt				
Ovansida		Skiffer- och/eller mineralgranulat				
Undersida		Självklistrande SBS- elastomerasfalt				
Egenskap		Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Takshingel	Bredd	EN 544	mm	1000	997	1003
	Höjd	EN 544	mm	317	314	320
Nockplatta	Bredd	EN 544	mm	333	330	336
	Höjd	EN 544	mm	333	330	336
Nominell ytvikt	svart granul blandad skiffer primärskiffer	EN 1849-1	g/m ²	4100	3895	-
			g/m ²	3800	3610	-
			g/m ²	3600	3420	-
Prestandadeklaration Nr				001.CPR.BP.2013-03-08		
AVCP-klass				3		
Brand egenskap		Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand		EN ISO 11925-2	EN 13501-1	E		
Utvändig brandpåverkan		ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		
Egenskap		Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning		EN 12311-1	N/ 50 mm	≥ 600	600	
			N/ 50 mm	≥ 400	400	
Mängd av bitumen		EN 544	g/m ²	≥ 1300	1300	
Rivhållfasthet för spik - höjdriktning		EN 12310-1	N	≥ 100	100	
Motståndet mot UV-strålning		EN 1297		uppfyller	60 cykler	
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur, 90 °C		EN 1110	mm	≤ 2		2
Vidhäftning av skyddsbeläggning		EN 12039	g	≤ 2,5		2,5
Vattenabsorption		EN 544	%	≤ 2		2
1) visa mer information: www.kerabit.fi				V8 3/13		

Testresultat vid sidan om CE-märkningen

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Böjlighet vid låg temperatur - yta	EN 1109	°C	-20	-15	
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	100	20	