

## REP & FIX

### Beskrivning av produkt

Extra flexibel, lättfiller-, cementbaserad fästmassa och lagningsmassa.

### Användningsområden

Lagningsmassa för skador på puts, betong, sten, trä etc. inom och utomhus. Det går att spika och skruva i lagningen. Godkänd som våtrumsspackel vid sättning av kakel och klinker.

OBS Vid tapetsering och målning på Rep & Fix bör först en test göras. Det finns risk för alkalikutfällning i samband med färg och tapet. Fästmassa för kakel och klinker.

Limning av golvgips på golvspånskiva vid förstyrning av träbjälklag

Vid annan användning kontakta Bostik AB.

### Arbetsbeskrivning

UnderlagUnderlaget ska vara fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt.

Ej sugande underlag behöver inte primas.

Sugande ytor inomhus primas med 1 del Primer 6000 blandat med 3 delar vatten

innan spackling/lagning.

Sugande underlag utomhus slmmas innan spackling/lagning. Blanda en slamma med 1 del pulver och 5 delar vatten. Pensla på slamma, spackla när slamma fortfarande är fuktig.

Blandning 1 kg pulver blandas med 0,4-0,45 liter vatten alternativet, 1 del vatten till 3-3,3 delar pulver. Rör om grundligt tills massan är klumpfri helst med en maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas.

Använd rent och kallt vatten. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C

Lagning och spacklingMassan påföres underlaget med stålspackel/bredspackel. Ytan kan slipas när massan har härdat.

Montering av keramikStryk ut fästmassan med den släta sidan av fixkammen, fördela massan med den tandade sidan av fixkammen. Dra på massan för 5-15 minuters plattsättning. Tryck dit plattan med en lätt vridning.

Limning av golvgipsStryk ut fästmassan på golvspånskivan med den tandade sidan av fixkammen. Montera golvgipsskivan och tryck fast den ordentligt. Vid behov kan skivan fixeras med skruv, dessa tas bort när fästmassan härdat.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation, tunna spackellager eller andra faktorer som kan påskynda torkningen, ska ytan skyddas mot för snabb torkning.

Blandad massa bör användas inom ca 1 timme.

### Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### Teknisk data

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Lättfiller, max 0,25 mm
Färg	Gråvit
Vattenmängd	0,4-0,45 liter/kg, 40-45 vikt%, 1 del vatten till 3-3,3 delar pulver
pH	>12
Åtgång (pulver)	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> och mm
Skikt tjocklek	1-30 mm
Användningstid	1 timme
Härdningstid	Tunna skikt 2-4 timmar, tjocka skikt 24 timmar
Fogbar efter	ca. 12 timmar
Belastningsbar	Limmad golvgips: ca. 24 timmar
Betongålder	>1 månad. Klass 3 enligt HusAMA
Temperaturbeständighet	-40 till +80°C
Åldringsbeständighet	God
Kemikaliebeständighet	God
Övermålningsbar	Ja
Rengöring	Omedelbart med vatten
Lagring	1 år torrt och i öppnad förpackning.

### Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21  
A company of TOTAL  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

### Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.