



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX D 22

Kakellim

Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004

Till limning av kakel och isolerplattor på väggar inomhus

Även på väggar i våtutrymmen

Färdig att använda

Smidig att använda

Bra hängförmåga

Bra vidhäftning

Drygt



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor. Underlag eller platta måste vara sugande. Kan användas på vägg i våtrummen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Dryg. Endast inomhus.

EGENSKAPER

Färdig att använda, smidig att påföra, bra hängförmåga och bra vidhäftning.

UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, rent och fast, bärkraftigt och fritt från damm och skiljemedel. Befintliga plattor kan skrapspacklas med ARDEX D 22. När spacklingen torkat kan monteringen av nya plattor påbörjas. Plattor kan monteras på underlag av gipsputs och anhydrit utan primning. Gipsputs skall vara i ett lager och minst 10 mm i tjocklek, skall ej vara filtad. ARDEX D 22 kan användas på betongväggar som är minst 1 månad.

ARBETSSÄTT

ARDEX D 22 påförs underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel, som därefter vänds och trycks genom brukslagret. Plattans storlek och baksidans utseende bestämmer vilken tandstorlek som väljs, normalt 4-10 mm. Det är viktigt att hela plattans baksida uppnår full täckning. Det får inte påföras bruk

på större yta än att plattorna hinner monteras innan bruket börjar torka på ytan.

Vid plattsättningen ska plattan tryckas och vridas på plats i bruket. Det går normalt att göra en korrigerad platta inom 15-20 min efter att plattan är monterad. Öppnad förpackning kan återslutas. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar öppentiden och torktiden.

ARDEX D 22 skall användas vid temperaturer över + 5 °C. Överflödigt kakellim på plattor eller i fogar tas bort omedelbart efter montering.

Till fogning rekommenderas ARDEX fogmassor.

OBSERVERA

Vid användande av ARDEX D 22 skall antingen underlaget eller plattan vara sugande.

Till montering av keramiska plattor på icke sugande underlag t ex våtrum, rekommenderas ARDEX X 7 Plus eller ARDEX X 77.

Vid montering av ljus marmor och andra fuktkänsliga naturstenar inomhus används ARDEX S 16 Flex.

Vid montering av plattor med hög kemisk belastning används ARDEX WA.

TEKNISKA DATA

Densitet:	ca 1,2 kg/liter
Materialförbrukning:	vid släta underlag ca 1,1 kg/m ² med 3x3x3 mm fixkam ca 2,0 kg/m ² pulver 6x6x6 mm fixkam ca 2,5 kg/m ² pulver 8x8x8 mm fixkam
Läggningstid:	ca 30 minuter
Monteringstid:	ca 15-20 minuter
Fogbar:	Efter uttorkning ca 24 timmar (+20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	Efter 28 dagar ca > 1,0 N/mm ²
Förpackning:	Plastburk 5 kg
Lagring:	12 månader. Lagras i obruten originalförpackning. Skall förvaras frostfritt i torra utrymmen.
Artikelnummer:	22305
EAN-nummer:	5703193223052