


IPÈ TRÄTRALL



Montage - Skötsel - Fakta



BEIJER
BYGGMATERIAL

PRODUKTFAKTA

- Mått: 21x140/145 mm. Andra dimensioner kan förekomma.
- Färg: Förhållandevis jämn brun kulör. Vissa mörka inlöp kan förekomma. Efter exponering för väder och vind antar träet en silvergrå kulör. Ipé kan helt naturligt ha ytliga fläckar och färgskiftningar. Vissa smärre defekter som kupning, krokighet och sprickbildning förekommer men kan ofta kapas bort. Fläckarna och färgskiftningar jämnar ut sig med tiden. Varje trallbräda är unik i utseende och rörelsebredderna och tjockleken kan helt naturligt variera en del.
- Hållbarhet: Motståndskraftigt hårt träslag. Träslagets hårdhet och kompakta karaktär gör att det kan vara svårt att bearbeta. Specialverktyg kan därför vara nödvändiga.
- Beständigheten mot röta är god och Ipé har även god motståndskraft mot insektsangrepp.
- Medelvikt: 1175 kg/kubikmeter.
- Volymmässig krympning: 13,2% (medelvärde).
- Ursprungsland: Sydamerika.
- Miljö: Finns med FSC-certifikat.



MONTERINGSRÅD

- Förvara trallen täckt utomhus innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen för att förhindra mögelpåväxt.
- Ipé levereras nertorkad vilket i motsats till exempelvis impregnerat virke gör att Ipé expanderar efter läggning. Vid 140/145 mm bredd skall en luftspalt om minimum 8 mm användas. Den tangentiella och radiella svällningen ökar med dimensionen på ämnet. Fuktrörelsen är förhållandevis större på en bredare tilja. - Det går ca 6,5 löpmeter per kvadratmeter när det gäller 140/145 mm bred trall.
- Förborra alltid innan infästning. Försänk skruvarna vid behov.
- För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.
- Snedsåga (Gera) aldrig Ipé.
- Vid kapning av Ipé rekommenderar vi att ändytorna försluts med vax eller oljefärg för extra fuktskydd.
- Säkerställ extra luftspalt kring fasta installationer eller mot husvägg (15 mm).
- Använd rostfri-syrafast A4 trallskruv med en minsta längd på 75 mm och minsta diameter på 4,8 mm, exempelvis: ESSVE Trallskruv A4 4,8x75 (900208693). Det skall vara 3 st skruvar per infästningspunkt för trall som är 145 mm bred. Det går åt ca 35 skruv per kvm för 145 mm bred trall vid CC-avstånd 60 cm.
- Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.
- Bjälklaget under trallen skall för 21 mm tjock Ipé ha maximalt ett cc-avstånd på 60 centimeter. Vid tjocklek 25 mm på trallen kan CC-avståndet ökas till 70 centimeter.


- Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).
- Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.
- Bjälklaget under trallen skall för 20 mm tjock Cumarotrall ha maximalt ett cc-avstånd på 60 centimeter. Vid tjocklek 25 mm på trallen kan CC-avståndet ökas till 70 centimeter.
- Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).

BEHANDLING & RENGÖRNING

- Vi rekommenderar att trallen ej behandlas. UV- bestrålningen gör helt naturligt att obehandlad trall får en yta av en silvergrå nyans med tiden.
- Vid rengöring vid normalsmutsig Ipétrall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck (ej högtryck).
- Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rengöring med OSMO powergel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.
- Tvätta inte golvet med roterande borste. Resningar i träet uppstår.
- Ställ eller lägg inte metallföremål på Ipé när det är fuktigt då det kan bli missfärgningar.

Anvisning gäller under perioden 2014-04-01 – 2014-12-31.

Telefon växel: 075 241 1000 (lokal samtalskostnad) beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIEL