Kvistlack

Augusti 2012

Produktbeskrivning
Sadolin Kvistlack är en vattenburen snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning av nytt trä inomhus.

Behandling
Sadolin Kvistlack omröres väl före användning. Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist, den första spärrar, den andra förseglar. Applicera Sadolin Kvistlack i tunna skikt. Sadolin Kvistlack skall alltid övermålas med lämplig färg.

Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerdispersion
Glans: Blank
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 8-12 m2/lit
Förpackning: 0,33
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/g)30g/l Innehåller Max 5g/l

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.