

HusFix 3676

Cementbaserat lagningsspackel som används för skarv- och bredspackling inom- och utomhus. Även som våtstarkt väggspackel. Kan spacklas i tjocka skikt, sjunker inte. Produkten är flexibel, går att spika och skruva i. Vidhäftningen mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl.

- Ett väderbeständigt, cementbaserat spackel, fäst- och lagningsmassa.
- Mycket bra fyllnadsförmåga .
- Finkornig och krymper ej.
- Dryg, smidig och krämig konsistens.
- Mycket god vidhäftningsförmåga.
- Brukstid är upp till 8 tim vid +18°C.

TEKNISK DATA

Typ: Specialcement med lättfiller.

Färg: Gråvit.

Densitet: Ca 800 kg/m³, färdigblandad 1100 kg/m³.

pH: > 10.

Brandfara: Ingen.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C

Blandningsförhållande: Blanda 4 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten.

Användningstid: Färdigblandad ca 8 timmar.

Härdtid: Upp till 2 mm, ca 2 timmar, tjockare skikt upp till 48 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation.

Lagringstid: 1 år i sluten förpackning, öppnad förpackning, återförsluts väl. Förvara svalt och frostfritt.

Rengöring: Rengör verktyg i vatten direkt efter användning.

Åtgång: Ca 1,0 kg/m²/mm. Åtgång vid plattsättning beror på typ av platta/fixkam, genomsnittligt ca 2,5 kg/m².

Verktyg: Spackel.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Irriterande, Innehåller > 30 % cement. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Rengöring

Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte primas.

Inomhus

Sugen underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. primas med Casco Primer 21. Se blandningsförhållande på förpackningen.

Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av HusFix. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Blandning

4 volymdelar HusFix blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda HusFix till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas.

BRUKSANVISNING

Lagning och spackling

Stryk ut HusFix mot underlaget med ett slätt stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (fingertest) kan massan jämnas till med en fuktad skum-/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller spackel för att hålla materialet på plats. Rumstemperatur rekommenderas.

Begränsningar

Obs! Innan tapetsering och målning på HusFix bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i samband med färg och tapet. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd-/oljebaserade färger.

FÖRPACKNING

10 kg,

2,5 kg,

750 gram.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com