

LOF

Rotbruk

Reparation gjutning och avjämning



- ▶ Inom- och utomhus
- ▶ Plattsättning efter 5 timmar

LIP Rotbruk

2010-10

Användningsområde:

LIP Rotbruk är ett färdigblandat snabbhärdande, cementbaserat inom- och utomhusbruk för reparations- och gjutningsarbeten, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter 3 timmar. Lagtjocklek på 10-60 mm. I våtutrymmen skall en av BBV godkänd våtrumskonstruktion användas, exempelvis **LIP VS30 system 17** eller **LIP Folie system 25**.

Underlag och förbehandling:

LIP Rotbruk kan användas på torra ytor om dessa är fasta och rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. Gamla betongunderlag skall motsvara brädrivet och vara torra. Underlaget primas eller förvattnas, vid risk för tillskjutande fukt eller användning utomhus förvattnas underlaget, övriga ytor primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

Bruksanvisning:

25 kg **LIP Rotbruk** blandas med ca 2 liter rent kallt vatten i en tvångsblandare eller vid mindre mängder i en spann med visp och bormaskin.

Gjutning, utfyllnad och avjämning skall ske i en arbetsgång inom 45 minuter vid 20°C.

Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom användningstiden. Högre temperatur minskar och lägre temperatur fördröjer härdningstiden.

Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid en vanlig betonggjutning.

LIP Rotbruk ska inte användas i lägre arbetstemperatur +5°C

Rengöring:

Verktyg och händerna rengörs i vatten, helst varmt.

Materialåtgång:

Ca. 21 kg/m²/cm.

Förpackning:

25 kg i plastlaminerad papperspåse.

Varuinformation:

Frätande, vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid. Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat per kg torr cement. Vid torr förvaring är hållbarheten ca 12 månader.

Irriterar ögon, andningsorgan och huden.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av damm.

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Märkning:

R 36/37 Irriterar ögon och andningsorgan.

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S 22 Undvik inandning av damm.

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 46 Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Data:

Användningstid: Ca 45 min. vid 20°C

Gångbar: Efter ca 3 timmar

Beläggingsbar med keramik Efter ca 5 timmar

Tryckstyrka: Minst 35 Mpa efter 28 dygn EN 196

Böjdragstyrka: Minst 7 Mpa efter 28 dygn EN 196

Densitet: Ca 2100kg/m³ DS 423.16

Lagtjocklek: 10 - 60 millimeter

Kornstorlek: 0 - 4 millimeter kavartsand

Lagring: Vid torr lagring minst 12 månader.

Allmänt

LIP produkter kontrolleras löpande med intern- och externkvalitetskontroll.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 16 244 Vällingby
Tel.: 08-25 00 70 • Fax: 08-25 00 71 • www.lip.dk

Aterförsäljare: