



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX 8+9 LW

Tätskikt källare, offentlig miljö

2-komponent tätskikt för vattentät limning av ARDEX SK 100 W

Tricomduk

Används för skarvlimning av ARDEX SK 100 W Tricomduk

Limning av rörmanschetter

Diffusionsöppet tätskikt

Används inom- och utomhus



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Staffans väg 6 A, 192 78 SOLLENTUNA
Tel 08 556 315 50
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX 8+9 LW tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W för att få ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade konstruktioner som ska beklädas med keramik och natursten. ARDEX 8+9 LW kan användas både på golv och vägg. Vid hörn, rörgenomföringar m.m. används ARDEX 8+9 LW till limning av komponenter från ARDEX SK TRICOM tätsystem under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM rörmanschetter. ARDEX 8+9 LW och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, offentlig miljö, storkök och på balkonger m.m. ARDEX 8+9 LW är ett diffusionsöppet tätskikt som kan användas inom- och utomhus och i kallare med tillskjutande fukt då det påförs i 2 omgångar med sammanlagt 1,5 kg/m².

UNDERLAGET

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt, fritt från damm och skiljemedel. ARDEX 8+9 LW används på underlag av betong, betongslipsats, gjutasfalt, kalciumsilikatskivor, cementputs, kalkcementputs, gipsputs, kartonggipsskivor, fibergipsskivor, lätta byggskivor och cellplastskivor. Underlag av gipsputs ska ha en lagtjocklek på minst 10 mm och inte vara filtade eller glättade. Underlag av gipsputs ska primas med P 51 1 del primer: 3 delar vatten. Vid utförande av väggar och golv ska gällande branschregler följas.

BLANDNING

Till 1 kg ARDEX 9 LW reaktionspulver tillsätts 1 kg ARDEX 8 akryldispersion, vilket motsvarar 0,7 delar ARDEX 9 LW till 1

del ARDEX 8. Vid rollbar konsistens kan ARDEX 8+9 LW användas för skarvlimning och montering av ARDEX SK 100 W tätskiktsduk, ARDEX SK 12 tätband och SRM rörmanschetter. För spacklingsbar konsistens minskas inblandningen av ARDEX 8. Det bör endast blandas upp så mycket tätskikt som kan användas inom ca 1,5 tim. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med ARDEX 8 akryldispersion eller vatten.

ARBETSSÄTT

Vid montering av ARDEX SK 100 W tätskiktsduk ska anvisningarna i monteringsanvisningen för ARDEX TRICOM system alltid följas. För montering och limning av ARDEX TRICOM tätningsdetaljer och SRM rörmanschetter används ARDEX 8+9 LW tätskikt som påförs med pensel eller roller. Monteringstiden på ARDEX 8+9 LW är ca 15 - 20 min. Det får inte påföras mer ARDEX 8+9 LW än att tätningsdetaljerna kan monteras inom öppentiden då ARDEX 8+9 LW ännu är blöt och klibbig. Alla tätningsdetaljer ska pressas in i tätskiktet med en slätspackel så att baksidan av alla TRICOM tätningsdetaljer får full täckning av tätskiktet och inga luftbubblor kvarstår. Eventuell ARDEX 8+9 LW som pressas ut över kanterna av TRICOM detaljerna ska slätas till med spackeln så att det blir en jämn yta att sätta plattor på. Keramik kan monteras ca 3 timmar efter att ARDEX SK 100 W tätskiktsduk är limmad med ARDEX 8+9 LW tätskikt. För plattsättning kan alla ARDEX fästmassor användas. ARDEX 8+9 LW kan bearbetas vid temperaturer mellan 5 °C – 30 °C. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger bearbetningstiden.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande	1 kg ARDEX 9 LW reaktionspulver tillsätts 1 kg ARDEX 8 akryldispersion vilket motsvarar 0,7 delar ARDEX 9 LW till 1 del ARDEX 8
Densitet (blandad)	
Materialåtgång	Skarvlimning 0,5 kg/m ² . Limning SK 100 W 0,85 kg/m ² . Diffusionsöppet tätskikt 1,5 kg/m ²
Monteringstid	Ca 1,5 timmar (20 °C)
Lagring	Förvaras torrt ca 12 månader i oöppnad förpackning. Produktionsmånad är de 2 första siffrorna i batchnr. och produktionsåret är den tredje siffran. Mer information finns i produktens datablad som bör läsas innan produkten används. I tveksamma fall rekommenderas det att genomföra en provlimning
ARDEX 9 LW	
Förpackning	Cementpulver. Säckar á 2,5 kg, 5 kg och 20 kg
Artikelnummer	5 kg: 31702 20 kg 31701
EAN-nummer	5 kg: 5703193093068 20 kg: 5703193093211
ARDEX 8	
Förpackning	Dispersion. Burkar á 2,5 kg, 5 kg och 20 kg
Artikelnummer	5 kg: 31402 20 kg: 31401
EAN-nummer	5 kg: 5703193083052 20 kg: 5703193083205