



Produkt Information:

Våtrumslim 15 L RAW

Produktbeskrivning och användning:

Våtrumslim 15 L RAW är ett vattenbaserat lim speciellt framtaget för uppsättning av vinyltapet, glasfiberväv och glasfilt i våtrum på underlag av gips, betong, puts, trä och dylikt.

Kan även användas till uppsättning av glasfiberväv och glasfilt på icke sugande underlag som till exempel kakel eller klinkers.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:	
Typ:	Modifierad stärkelse förstärkt med akryldispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Krämig, tixotropisk
Torrhalt:	21 %
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt

Bruksanvisning:

Förberedelser:	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m. Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel. Speciellt vid limning av täta väggbeklädnader är det viktigt att underlaget är sugande. Porösa eller kraftigt sugande underlag bör grundas med lämplig väggrund efter rengöring.
Förtunning:	Omrörs före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
Användningstemperatur:	15°C till 30°C, bäst vid rumstemperatur.
Uppsättning:	Uppsättning av glasfiberväv och glasfilt: Limmet appliceras på väggen i ett jämnt lager med pensel, roller eller Airless Sprututrustning. Applicera inte lim på ett större område än att väv eller filt kan monteras medan limmet är vått. Uppsättning av skumtapet: Limmet appliceras i ett jämnt lager på baksidan där det ska dra och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik att det kommer lim på framsidan av tapeten. Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp. Tillse att det är god ventilation under torktiden.
Sträckförmåga:	4 - 5 m ² /liter.
Torktid:	Normalt ca 1 dygn, beroende på rumstemperatur och luftfuktighet.



- Efterbehandling: När limmet är helt torrt kan väven/fibern målas över. Observera att limmet tål fukt men ska skyddas mot kraftig, långvarig eller direkt vattenpåverkan.
- Rengöring: Limfläckar avlägsnas omgående med fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.
- I övrigt hänvisas till tapet/väv/filtproducentens anvisningar.