

LIP

Snabbhærdende Kakelfix

Cementbaserad, flexibel fæstmassa

- C2-FE-S1
- BBV-godkænd for vâtrum
- For inomhus och utomhus bruk
- Flexibel
- Læmplig for fuktkænslig natursten
- Læmplig for kompositplattor
- Læmplig for golvværm
- Kan fogas efter 2-3 timmar



tækning av fæstmassen. Denna metod minskar risken for plattslæpp, frostsprængingar och missfærgning av fogar.

OBS! Golvværm ska vara avstængt båd

Rengøring: Verktøj og hænder rengøres med vatten, helst varmt. Fæstmassa som inte hærdat får inte hællas ut i avlopp, då det kan orsaka stopp. Hærdad fæstmassa klassificeras som allmænt byggaffall.

Førpækning: Plastlaminerade papperspås

Færg: Grå.

Anvændningsområde: For montering og lægning av kakel, klinker, marmor, skiffer, væggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc.

Underlag: Gjutna betongvægger og golvtytor som ær ældre æn 4 veckor. Slipsats som ær ældre æn 2 veckor. Lættklinkerbetongelement med max. fukttinhæll på 8 %. Tegel, puts og lættbetong. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gællande standard. Anhydritgolv med fukttinhæll på høgst 0,5 %. Cementbaserad spackelmas

Førbæhandling: Underlaget ska vara bærkraftigt utan genomgæende sprickor. Fritt frân damm, smuts, olja, fett og vax og andra skilj

Bruksanvisning: Blandning gøres med 0,24 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 4,8 liter/20 kg sæk. Pulvret tillsæts under kraftig omrøring till en smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rørs

den upp igen, nu ær den klar att anvændas. Blandningen ska anvændas inom 60 min. Applicera fæstmassen med en tandad spackel, først med den slæta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jæmntjockt skitt, plattorna trycks og vrids fast i den fuktiga fæstmassen, kontrollera med jæmna mellanrum att plattan har vidhæftning og en fullgod tækning genom att lyfta en platta frân underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 20 minutter efter montering, beroende på underlagets og plattans sugførmåga. Vid montering av tunn keramik/mosaik rekommenderas att fæstmassen slætspacklas innan montering. Vid montering av kakelplattor som ær 300 x 300 mm eller mindre rekommenderas att fæstmassen har min. 80 % kontakt mot båd

Allmænt: LIP-produkter stâr stændigt under intern sâvæl som extern kvalitetskontroll. Utøver denna produktinformation hænvisar vi till samtlige aktuelle byggnadsregler og gællande normer i det land dær produkten anvænds. Vi garanterar att samtlige LIP-produkter ær felfria nær de læmnar vår fabrik. Dâ anværnarnas arbetsførhællanden ligger utanfør vår kontroll kan vi inte ta ansvar for detta.

Hænvisning: Sækerhetsdatablad.

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Blandningsførhællande	0,24 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4,8 liter/20 kg sæk.
Materialåtgång	1,5 kg/mm ² beroende på keramikstorlek og underlag. Konkret åtgång kan beræknas på lip.dk eller via LIPs app.
Skittjocklek	Upp till 10 mm
Bærbæringstid	Cirka 60 min. vid 20°C
Monterings- og justeringstid	Cirka 20 min. vid 20°C
Gång-/fogningsbar	Efter 2-3 timmar, beroende på temperatur, kaklets beskæf
Full belastning	Efter 3 dÿgn vid 20°C
Avdragsstyrka efter 6 timmar	> 0,5 N/mm ²
Avdragsstyrka efter 24 timmar	> 1 N/mm ²
Avdragsstyrka efter 28 dÿgn	> 1 N/mm ²
CE-mærkning	DS EN 12004/2: C2-FE-S1
GEV EMICODE	EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Førværing/tekniska data	Min. 9 mænader i øppnad førpækning
Førværing/arbetsmiljø	Min. 18 mænader i øppnad førpækning