



## DATASHEET

# RAW NBS All Year Foam

För NBS-pistol - kan användas ned till -5°C

### Produktbeskrivning & användning:

**RAW NBS All Year Foam** är speciellt utvecklat för precisionsarbete i fogar, vid en temperatur ned till -5°C. Med hjälp av pistolen uppnås kontrollerad expansion, som gör det lättare att applicera rätt mängd.

Används vid montering av dörrar och fönster, mellan betongelement, till isolering och ljuddämpning m.m.

NBS PU Åretrunskum 585 binder och isolerar utmärkt. Fäster på de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon och dylika limavisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över.

Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

### Fysikaliska / Kemiska data:

#### Ohärdat skum:

Typ: 1-komponent Polyuretanskum  
Hållbarhet: 15 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.  
Se hållbarhetsdatum i botten på flaskan. Förvaras alltid stående.

#### Härdat skum:

Övermålningsbar: Ja  
Värmeledningsförmåga: 0,033 W/m·°C (DIN 52612)  
Brandklass: B3 (DIN 4102)  
Temperatur: Kan motstå temperaturer från -40°C till 90°C.



# DATASHEET

## Bruksanvisning:

### Förberedelser:

Ytorna skall vara fria från olja, fett, smuts och liknande. Fukta alltid ytorna innan skummet används eftersom det endast härdar med fukt.

### Applicering:

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Skaka NBS-pistolen med den påskruvade **RAW NBS All Year Foam** 20 gånger innan användning. Önskad mängd skum ställs in med doseringsskruven på pistolen.

Fyll fogen eller reparationsstället till ca. 70%, eftersom skummet expanderar ytterligare under härdningen.

Den monterade flaskan kan förvaras ett dygn. Demontera alltid en tom flaska. Vid längre tids uppehåll bör NBS-pistolen rengöras med PU Rensvätska.

Töm flaskans innehåll helt, innan byte till ny flaska.

### Användningstemperatur:

Kan appliceras vid yt- och lufttemperatur från -5°C till +30°C.

Flaskans temperatur skall vara minst +5°C.

### Sträckförmåga:

Flaskans innehåll ger upp till 53 liter fritt expanderat skum eller 37 – 47 meter fog (20 x 30 mm).

### Härdning:

RAW NBS All Year Foam är klubbfri efter ca 10 minuter och skärbar efter 30 minuter vid 20°C och 60% relativ luftfuktighet.

### Efterbehandling:

PU-skum måste skyddas mot solljus. Efter härdning kan RAW NBS All Year Foam spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.

### Rengöring:

Pistolen sköljs genom med PU rengöringsvätska. Låt rengöringsvätskan verka i 1-2 minuter, därefter sköljs pistolen genom till vätskan är klar.

Ohärdad skum avlägsnas med Pro Wipes 916, PU Rensvätska 599 eller aceton på en trasar. Härdad skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

## Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.