

BENAR Ädelträolja

Typ

Väderbeständig olja med UV-filter.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Ger ett oljat utseende. Produkten har god inträngning och ger ett förstklassigt skydd.

För att behålla utseendet är det viktigt att upprepa behandlingen minst en gång per år. Innehåller UV-filter som skyddar träet mot missfärgning och gråning på grund av solljus. Oljan innehåller pigment som ger en svag gyllenbrun kulör. Kulören förstärker djupet hos tropiska träslag.

Användningsområde

För uppfräschning av ädla träslag. Rekommenderade användningsområden är först och främst trädgårdsmöbler och andra detaljer utav ädelträ.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L och 3 L
Kulör	Svagt gyllenbrun.
Generisk typ	Alkydolja för utomhusbruk.
Torrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	0,87 -0,89
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 700 g/l. Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten rekommenderas inte till terrassgolv, trappor och andra horisontella ytor. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om väl före och under arbetet. Kom i håg att behandla ändträ.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Skall inte appliceras med spruta.

Förhållanden under applicering

Bör ej påföras vid risk för dagg.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 10 m²/l - 12 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 83 µm - 100 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 32 µm - 38 µm

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	24 t.	12 t.	6 t.
Brukstorr	96 t.	48 t.	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl. Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt. Nedbrutet/tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask och slippas ned till friskt trä.

Slutstrykning

BENAR Ädelträolja. Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Eventuellt överskott av olja som inte suger in i träet torkas av då denna behandling skall ge ett oljat utseende. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa.

Efterbehandling

Behandlingen bör upprepas minst en gång om året.

BENAR Ädelträolja är en tunnflytande olja som inte bildar någon film på ytan. Det är därför viktigt att träet kontinuerligt kontrolleras och underhålls vid behov. Särskilt utsatta är ytor vända mot syd och väst. Det kan vara nödvändigt att underhålla ytan flera gånger per år.

Önskas en klarlackad yta kan BENAR Ädelträolja efterbehandlas med minimum 4 x Clipper II eller BENAR Blank.

Anmärkning

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.