

ICOPAL TopSafe 14°

Skiffergrå



TopSafe 14° är en stenbelagd ytpapp som skyddar byggnaden från väder och vind i många år.

- Snygg yta med skiffer från Icopals skifferverk i Grythyttan
- För tak med minst 14° lutning, dvs 25 cm/m
- Klisterkanter med snabb och säker vidhäftning
- Registrerad i BASTA-registret*

* BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.



Materialbeskrivning

Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat. Stommen av polyesterfilt är impregnerad och belagd på båda sidor med asfalt som har tillsats av polymerer (SBS). TopSafe 14° har en 10 cm bred självhäftande asfaltkant som ger ett hållbart och tätt förband.

Montering

TopSafe 14° används på underlagstäckt träpanel (här rekommenderas Micoral YAM 2000 enligt AMA Hus) eller ovanpå gammalt tätskikt. Träpanelen ska ha en fuktkvot < 15%. Tätskiktet monteras med förzinkad pappspik. TopSafe 14° kan användas ned till +15°C utan att förvärma klisterkanterna.

Utförliga monteringsanvisningar finns att ladda ner på Icopals hemsida.

Övriga upplysningar

TopSafe 14° ska användas på ventilerade konstruktioner, dvs. kalla tak. Taket ska ha utvändigt takavvattnings och vara utformat så att vattenavrinning inte hindras.

Tilläggsisolering eller byte av ytmaterial innebär en konstruktionsförändring som kan påverka fukt- och temperaturförhållandena i konstruktionen. Vid tveksamhet, rådgör med fuktsakkunnig.



Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras TopSafe 14° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna ska tas ut från varmlagret efterhand som de ska användas.

Tillbehör

Förzinkad pappspik. Rekommenderad spiklängd vid nytäckning är 25 mm. Vid täckning ovanpå gammalt ytskikt används spiklängd 35 mm. Åtgång ca 25 spik/m² takyta. Icopal Taklim till klistring av tvärskarvar och detaljer. Till genomföringar används takstos. Takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Produktdata TopSafe 14°

Artikelnummer	Skiffergrå 470518
Dimension	10x0,70 m
Vikt per rulle	Ca 27 kg
Täckande yta/rulle	6,1 m ²
Förpacknings/transportenhet, Engångspall med krympfoliehätta	18 rullar per pall
Lägsta användningstemperatur*	+15°
Transportvikt/transportenhet	Ca 510 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840 mm

* Vid lägre temperaturer aktiveras kliserkanterna genom värmning med varmluftspistol.

Tekniska data

Egenskap	Enhet	Värde	Metod
Längd	m	10,000±0,030	EN 1848-1
Bredd	m	0,700±0,010	EN 1848-1
Ytvikt	g/m ²	3800±380	EN 1849-1
Draghållfasthet LR/TR	N/5 cm	700/450±150	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	40/40±10	EN 12311-1
Rivhållfasthet LR/TR	N	150/150±50	EN 12310-1
Vattentätthet, 10 kPa	-	Tät	EN 1928 (Metod A)
Statisk belastning	N	100	EN 12730 (Metod A)
Slagmotstånd	mm	400	EN 12691 (Metod A)
Dimensionstabilitet	%	<0,3	EN 1107-1
Köldflexibilitet	°C	Bättre än -15	EN 1109
Töjning i kyla med bibehållen täthet	%	10	EN 13897
Vidhäftning av skyddsbeläggning	%	<30	EN 12039
Brandklass tak	-	B _{ROOF} (t2)	ENV 1187

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Tel: 040-24 74 00

info.se@icopal.com

www.icopal.se

