

LIP Super Trope Kakelfix

Produktinformation

LIP Super Trope Kakelfix är en plasticerad cementbunden fästmassa. Vattenfast och oorganisk för utomhus- och inomhusbruk med en flexibilitet på ca 1mm/m.

Användningsområde

Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, marmor, skiffer, granit, rockwoolplattor, polyphorplattor, glasullplattor mm. samt läggning på värmegolv.

På fasta underlag av: Betong äldre än 6 månader (klass 2 BBV's branschregler), lättbetong, siporex, putsade ytor, gipsskivor, gasbetong, vattenfasta fanérskivor, golvvinyl, gamla kakelplattor eller klinker, simbassänger samt kylrum eller ytor där man önskar stor vidhäftning och förskjutningsstyrka.

Underlag och förbehandling

Underlaget ska vara fast och väl rengjort från damm, smuts och andra skiljeämnen. Observera BBV's branschregler för keramiska beläggningar i våtutrymmen.

Godkända konstruktioner:

LIP VS30 system17 och **LIP Folesystem 25**

På rörliga underlag, nygjuten betong och underlag där krympförmågan överstiger 1 mm/m. används **LIP Multi Kakelfix** eller **LIP Multi Kakelfix Lätt**.

LIP Super Trope bör inte användas under +5° C.

Bruksanvisning

Häll 5 kg **LIP Super Trope Kakelfix** under omrörning i ca 1,6 l vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen mogna i 5 min. och rör om en gång till.

Plattsättning

Påför fästmassan med en tandad spackel. Först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämt tjockt skikt. Tändernas storlek ska väljas med hänsyn till plattornas baksida.

OBS! Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget.

Kontrollera med jämna mellanrum att fästmassan verkligen täcker plattornas baksida till 80 – 100 %. Vid montering av storformatsplattor och där rörelser i underlaget kan förekomma ska täckningen på plattan vara 100%, detta uppnås med "buttering-floating" metoden, alt. används **LIP Flytfix**.

Materialåtgång: Ca, 1,5 – 3 kg per m².

- i torrutrymmen

Det fasta rena underlaget grundas för att binda damm och sluta porerna med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (1 del **LIP Primer 54** och 3 delar vatten). Blandningen penslas eller borstas ut på underlaget. Behandlingen förlänger öppettiden och ökar vidhäftningen avsevärt.

OBS! Spacklade ytor primas alltid med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (en del **LIP Primer 54** och tre delar vatten).

Fogning

Tidigast efter ca 1-2 dygn efter plattsättningen beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. Vi rekommenderar **LIP Fogmassa/Klinkerfog** eller **LIP Multifog**. Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Rengöring

Händer och verktyg rengörs i varmt vatten.

Mjukfog

Vid rörelsefogar, rörgenomgångar och sanitära installationer, anslutning mot snickerier etc. ska fogning utföras med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus AMA 83 **LIP Sanitets-Silicon** eller liknande.

Förpackning

5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar.

Varuinformation

Irriterande: (Xi). Innehåller: Kalciumoxid.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.

Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat per kg torr cement.

Irriterar ögonen, andningsorgan och huden.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur:	+5 - +30°C
Blandningsförhållande:	5 kg. LIP Super Trope Kakelfix till 1,6 l vatten
Öppentid:	ca 5 tim. vid +18 - +20°C
Bearbetningstid:	ca 15 min. vid +18 - +20°C
Gångbart:	efter 1-2 dygn
Fogning:	efter 1-2 dygn
Vidhäftning, betong:	ca 1,68 N/mm ²
Vidhäftning, kakel:	ca 2,14 N/mm ²
Vidhäftning, målad betong:	ca 1,12 N/mm ²
Elasticitet:	1,0 mm per meter
Lagring:	Vid torr lagring är hållbarheten 1 år

Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta BBV's branschregler av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg

Grå.

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: